

MagicTouch

Marktbezeichnung	MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold
Art des Werkstoffes	Dekorative Spachtelmasse mit samtig-metallischem Effekt
Anwendungsbereich	Außen und innen. Zur dekorativen Wandgestaltung, auf allen für Dispersionsanstrichen geeigneten Untergründen
Farbton	Tönbar über ZERO MiX. 70 Standard-Metallicfarbtöne in Anlehnung an den ZERO Lackfächer Metallic-Farbtöne. MagicTouch Pearl ist tönbar über ZERO MiX, in 180 Farbtönen aus dem ZERO Color System-Fächer 720-D, Stufe F bis H. MagicTouch Gold als Standardfarbton
Glanzgrad	Matt bis seidenmatt
Bindemittelbasis	100 % Reinacrylat mit speziellen Zusätzen
Spez. Gewicht	1,8 ± 0,2 g/cm ³
Eigenschaften	Geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionsfähig, hoch abriebfest, weichmacherfrei, leicht füllend (max. 2 mm)
Trockenzeit	Staubtrocken nach 30 Minuten, je nach Saugfähigkeit und Schichtstärke des Untergrundes. Nach 4 - 6 Stunden griffest, bei ca. 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Fleckspachtelung mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken)
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 300 - 360 g/m ² . Genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	1,5 kg, 4 kg, 8 kg
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Kontrastreiche Untergründe sind für die Überarbeitung mit ZERO MagicTouch Pearl mit ZERO Wandmatt ES SLF weiß oder im Farbton der ZERO MagicTouch Pearl Beschichtung deckend vorzustreichen. Bei intakten Altanstrichen ist eine vollflächige Spachtelung mit ZERO MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold durchzuführen. Gegebenenfalls ist das ZERO Toptex Maler-Glasvlies ZP07 im Innenbereich als Egalisierung des Untergrundes zu verarbeiten. Untergrundqualität mindestens Q3.

Seite 1 von 2

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



MagicTouch

Beschichtungsaufbau Fleckspachtelung

Bei vollflächiger Egalisierspachtelung mit ZERO MagicTouch nach 24 Stunden überarbeitbar. Auf vorbereiteten Untergründen ist ZERO MagicTouch in Fleckspachtelung aufzutragen. Je nach Farbton ist die Fleckspachtelung mehrere Male zu wiederholen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt

Kategorie: IWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!