MARKIERUNGSFARBE Technisches Merkblatt

Marktbezeichnung:	**MARKIERUNGSFARBE**
Art des Werkstoffes:	Markierungsfarbe, schnelltrocknend
Anwendungsbereich:	Zum Markieren von Fahrbahnen, in Werkräumen, Garagen, Parkplätzen usw.
Farbton:	Weiß, gelb, rot, blau, schwarz
Glanzgrad:	Matt
Bindemittelbasis:	Pliolite
Pigmentbasis:	Titandioxyd und Extender
Spez. Gewicht:	1,2 +/- 0,2
Eigenschaften:	Schnelltrocknend, hoch abriebfest
Geeignete Abtönpaste:	Untereinander mischbar
Trockenzeit:	Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, durchgehärtet nach 12 - 24 Stunden, voll belastbar nach 7 - 10 Tagen, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung:	ZERO Verdünnung für Markierungsfarbe maximal 4 %
Verarbeitungsart	Streichen, rollen, spritzen
Verarbeitungstemperatur:	Nur bei frostfreiem Wetter zu verarbeiten. Temperaturen über + 30 °C beeinträchtigen die Haftung
Materialverbrauch:	Ca. 250 - 400 g/m², 200 - 330 ml/m² pro Anstrich, je nach Untergrund Schichtstärke: ca. 100-200 µm pro Anstrich
Lagerung:	Kühl und trocken
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung
Verpackung:	2,5 l und 14 kg nur weiß und gelb
Systemaufbau:	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung:	Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche restlos entfernen. Geeignete Untergründe: Bitumenasphalt, Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II + III) Zementestrich, Sichtbetonflächen, Sichtmauerwerk.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt:	Kategorie: iLb-500 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 500 g/l VOC
Verarbeitungshinweise:	Bei saugendem Untergrund: 1 Voranstrich verdünnt, 1-2 Schlussanstriche unverdünnt. **Vorsicht!** **In geschlossenen Räumen ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Die Lösemitteldämpfe sind feuer- und explosionsgefährlich, offenes Licht und Feuer sind untersagt.**
Anmerkung:	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: März 2009 / be

ZERO-LACK GmbH & Co.KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de