



| | |
|---------------------------------------|--|
| Branchegegevens | Tiefengrund Ti 77 |
| Soort materiaal | Ongepigmenteerde, oplosmiddelhoudende grondverf |
| Toepassingsgebied | Buiten en binnen |
| Tint | Kleurloos |
| Bindmiddelbasis | Speciale laagmoleculaire polymerisaathars opgelost in organische oplosmiddelen |
| Soort. gewicht | Ca. 0,9 +/- 0,1 |
| Eigenschappen | Diepe grondverf met zeer hoge penetratie. Voor het verstevigen van kritische ondergronden. Zeer goede hechting voor verdere lagen. Alkalibestendig, dampdiffusieopen |
| Droogtijd | Ca. 5 uur, overschilderbaar na circa 12 uur, afhankelijk van ondergrond en temperatuur |
| Verwerkingsaad | Kwasten, spuiten (celbeton) |
| Verwerkingstemperatuur | Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond |
| Materiaalverbruik | Ca. 150 - 300 ml/m ² , afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond |
| Opslagruimte | Koel en droog, buiten bereik van ontstekingsbronnen houden |
| Reiniging van het gereedschap | Direct na gebruik met terpentine |
| Verpakking | 1 l, 2,5 l, 10 l |
| Systeemopbouw | In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363 |
| Vorbereiding van de ondergrond | De ondergronden moeten schoon, droog en draagkrachtig zijn. Niet goed hechtende oude verlagen moeten volledig verwijderd worden. Geschikte ondergronden: Buiten en binnen, alle zuigende minerale ondergronden en zuigende dispersieverlagen |
| Verwerkingsmethode | Let erop dat de grondverf niet glanzend op het oppervlak blijft staan om een goede hechting en een gelijkmatige droging van de volgende laag te garanderen. Voorzichtig: In gesloten ruimten moet voor een goede ventilatie worden gezorgd. Open licht en vuur vermijden. |



**EU-grenswaarden voor het
VOC-gehalte**

Categorie: hLb-750 g/l (2010), dit product bevat \leq 750 g/l VOC

Opmerkingen

Vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!

Voor grootschalige toepassing binnen raden wij vanwege de typische geur van oplosmiddelhoudende materialen het gebruik van bijv. een met water verdunbaar systeem aan.

In ruimtes waar levensmiddelen worden geproduceerd of opgeslagen en op buitengevelisolatiesystemen met EPS-isolatieplaten geen oplosmiddelhoudende grondverf gebruiken.