

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-20-01-30-01

Produkt: ZERO Seidenglanz 480 SLF

Hersteller: ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Bleichstr. 57-58
32545 Bad Oeynhausen

Auftrag: Bestimmung der Fleckenbeständigkeit gegenüber ausgewählten Desinfektionsmitteln gemäß EN 12720:2014

Prüfbericht: 2719404_A1

Prüfergebnisse:

Ausgewählte Desinfektionsmittel	Konzentration in %	Einwirkzeit in min	Ergebnis der Fleckenbeständigkeit gemäß EN 12720:2014
terralin protect	0,5 / 2 / 2	60 / 15 / 240	4 / 4 / 4
perform	0,5 / 2 / 3	60 / 60 / 240	4 / 4 / 4
Korsolin FF	0,5 / 2 / 4	240 / 120 / 60	4 / 4 / 4
Dismozon plus	0,4 / 3,6 / 3,6	120 / 240 / 15	4 / 4 / 4
Microbat forte	0,5 / 2 / 3	60 / 120 / 240	4 / 4 / 4
Clorina	0,5 / 2,5 / 1	60 / 120 / 60	4 / 4 / 4
Neopresidan 135-1	1,5 / 1 / 4	60 / 30 / 120	4 / 4 / 3

Dresden, 30.01.2020

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter