

ZEROTHERM Bitumenisolieranstrich

Stand: 18.10.2018

Marktbezeichnung

ZEROTHERM Bitumenisolieranstrich

Eigenschaften

ZEROTHERM Bitumenisolieranstrich ist eine gebrauchsfertige, lösemittel-, PCB- und PCP-freie Bitumenemulsion, die zu einer wasserbeständigen Dichtschicht nach AIB aushärtet. ZEROTHERM Bitumenisolieranstrich ist spritz- und streichfähig und kann auf trockenen und feuchten Untergründen verarbeitet werden.



Anwendung

ZEROTHERM Bitumenisolieranstrich wird als Schutzanstrich gegen natürliche Aggressivstoffe im Erdreich eingesetzt. Anwendungsgebiete: Beton, Putz oder Mauerwerk von Kellern, Wänden, Fundamenten, Schächten usw.

Technische Daten

Lagerung	Frostfrei, 12 Monate
pH-Wert	9,0 - 11,0
Viskosität	Ca. 40 - 90 dPa's
Dichte	Ca. 1,01 kg/l
Festkörpergehalt	Ca. 58 - 59 %
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Verbrauch	Mind. 200 - 250 ml/m ² , mind. zwei Anstriche erforderlich

Lieferform (Kunststoffgebände)

10 l / Gebinde
44 Gebinde / Palette

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig, sauber, öl- und fettfrei sein. ZEROTHERM Bitumenisolieranstrich wird mit Pinsel, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät aufgetragen. Um eine optimale Verarbeitung zu ermöglichen, sollte die vorherige Schicht durchgetrocknet sein, bevor die nächste aufgebracht wird. Frisch aufgebrachte Beschichtungen sind vor Frost zu schützen.



ZEROTHERM Bitumenisoleranstrich

Stand: 18.10.2018

Hinweis

ZEROTHERM Bitumenisoleranstrich ist kein Gefahrgut und unterliegt nicht der Kennzeichnung nach GefStoffV und GGVS.

Neben diesen Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen DIN-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Die genannten Eigenschaften beruhen auf praktische Erfahrungen und anwendungstechnischen Prüfungen.

Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Daher ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Markblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Bitte beachten

Der Isoleranstrich darf nicht eingesetzt werden auf nassem Mauerwerk, da negativer Wasserdruck herrscht, auf Rissen im Mauerwerk von über 2 mm, ohne Schutzplatten vor dem Erdreich, bei starker und direkter Sonnenstrahlung und auch nicht bei androhenden Regenschauern oder Frost.

Reinigung

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort mit Wasser abwaschen. Ausgehärtete Rückstände des ZEROTHERM Bitumenisoleranstriches mit Testbenzin säubern.

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik sowie das EG-Sicherheitsdatenblatt. In schwierigen Fällen Beratung einholen!