

Scheda tecnica

Intermatt Optima



Farben für Profis

Versione: 06.02.2019

Denominazione di mercato	Intermatt Optima
Tipo di prodotto	Pittura isolante contenente solventi, pressoché inodore
Campo di applicazione	Per interni. Come mano isolante su soffitti e pareti. Utilizzabile su polistirolo e come fondo isolante pigmentato per sistemi Multicolor Floc.
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Legante speciale
Peso specifico	1,6 +/- 0,2 g/cm ³
Propriet	Ottima azione isolante su macchie d'acqua, grassi e nicotina. Diffusibile, poca tensione resistente al gelo, pressoché inodore. Togliere generi alimentari e prodotti dai locali durante l'applicazione e l'asciugatura della pittura. Un buon isolamento presuppone una mano di isolante senza pori. Isolare più volte in casi problematici.
Tinta base adatta	Tinta base universale fino a max. 2%
Tempo di essiccazione	4 - 5 ore. Può essere riverniciata dopo 24 ore. Indurimento finale a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	Diluyente Intermatt max. 3%
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo
Temperatura di applicazione	Minimo 0° C se il supporto è asciutto e senza ghiaccio
Consumo di materiale	Circa 150 - 200 ml/m ²
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto
Pulizia degli attrezzi	Con surrogato di trementina subito dopo l'uso
Confezione	5 l, 10 l
Ossrvazione preliminare	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Pagina 1 di 2

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

Scheda tecnica

Intermatt Optima



Farben für Profis

Versione: 06.02.2019

Preparazione del fondo Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Flutare e lavare gli intonaci nuovi.

Supporti assorbenti e intonaci in gesso: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a 1:4.

Fondi normali: Applicare una mano di fondo con ZERO Grundierfarbe W. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel.

Osservare i tempi di essiccazione in caso di molteplici applicazioni isolanti.

Sistema di verniciatura Il supporto deve essere assorbente in modo uniforme. Applicare 1 - 2 mani di ZERO Intermatt Optima utilizzando rullo o pennello.

Valori limite UE per il contenuto VOC Categoria: iLb-500 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 500 g/l VOC

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione di iniezione	Diluizione
	Inch	mm			
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	ca. 150	ca. 5-10%

Annotazione

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.