

Scheda tecnica



Farben für Profis

Tiefengrund Ti 77

Versione: 24.02.2017

Denominazione di mercato	Tiefengrund Ti 77
Tipo di materiale	Fondo non pigmentato contenente solventi
Campo di applicazione	Per interni ed esterni
Colore	Incolore
Legante base	Resina polimerizzata speciale a bassa struttura molecolare, sciolta in solventi organici
Peso specifico	Circa 0,9 +/- 0,1
Proprietà	Fondo a profondissima penetrazione Per il consolidamento di supporti critici. Ottima adesione per tutte le altre mani applicate. Resistente alle sostanze alcaline, diffusibile
Tempo di essiccazione	Circa 5 ore, può essere verniciato dopo minimo 12 ore a seconda del supporto e della temperatura
Tipo di lavorazione	A pennello e a spruzzo (calcestruzzo poroso)
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 150 - 300 ml/m ² a seconda della capacità di assorbimento del supporto
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto; tenere lontano dalle fonti di accensione
Pulizia degli attrezzi	Con surrogato di trementina subito dopo l'uso
Confezione	1 l, 2,5 l, 10 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del supporto	I supporti devono essere puliti, asciutti e portanti. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti. Supporti adatti: Per interni ed esterni, tutti i fondi assorbenti e minerali nonché pitture idrosolubili assorbenti.
Avvertenze di lavorazione	Per garantire una adesione sicura e una essiccazione uniforme della passata successiva, assicurarsi che la prima mano in profondità non rimanga lucente sulla superficie. Attenzione: Garantire una buona ventilazione nei locali chiusi. Evitare fiamme libere e fuoco!

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: hLb-750 g/l (2010), questo prodotto contiene \leq 750 g/l VOC

Annotaz

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Per l'applicazione su grandi superfici interne si consiglia, a causa dell'odore caratteristico delle vernici a base di solvente, di impiegare sistemi di verniciatura su base acquosa.

Nelle zone in cui vengono prodotte o stoccate sostanze alimentari o su sistemi compositi di coibentazione con EPS (polistirene espanso) non applicare mani di fondo con solvente.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen

Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de