

## Dekosan Imprägnier-Lasur HS

Versione: 23.03.2020

<b>Denominazione di mercato</b>	<b>Dekosan Imprägnier-Lasur HS</b>
<b>Tipo di prodotto</b>	Primer protettivo per legno e protezione dagli agenti atmosferici con effetto decorativo, per esterni. Efficace per prevenire l'azzurramento (secondo EN 152) e muffa (secondo EN 15457). Prodotto per la classe di utilizzo 2 e 3 come da DIN 688001. BAuA: Numero di registro N- 88299
<b>Campo di applicazione</b>	Per tutti i componenti esterni dimensionalmente stabile, limitatamente stabili e non. Nel ciclo di applicazione per la preservazione del legno di finestre e porte esterne, anche sul lato ambiente. Nota: Quando si utilizzano tipi di legno ricchi di sostanze lignee nelle parti esterne esposte agli agenti atmosferici, sussiste il pericolo di scolorimenti e danni alla vernice causati dalla fuoriuscita di dette sostanze, anche sui componenti adiacenti.
<b>Principi attivi</b>	100 g contengono: 0,01 g diammina, 0,95 g IPBC
<b>Protezione del legno</b>	Questo preservante del legno serve a proteggere il legno, in opera all'esterno, non sollecitato staticamente e non a contatto con la terra
<b>Colori</b>	Incolore, pino, quercia chiaro, quercia scuro, teak, mogano, noce, palissandro, ebano, mescolabili l'uno con l'altro. Tipi di legno e quantità di applicazione diversi possono determinare effetti cromatici differenti, perciò si consiglia in ogni caso di applicare una mano di prova sull'oggetto. Non utilizzare la versione incolore da sola nelle parti esterne.
<b>Legante base</b>	Resina alchidica speciale
<b>Pigmenti base</b>	pigmenti di ossido di ferro idrato trasparenti, colloidali
<b>Peso specifico</b>	Ca. 0,9 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosità</b>	Fluido
<b>Proprietà</b>	vernice per la protezione del legno penetrante in profondità, resistente agli agenti atmosferici, stabile ai raggi UV, altamente trasparente, antisfogliamento, applicazione semplice.
<b>Quantità applicata verificata</b>	Ca. 160 - 180 ml/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di essiccazione</b>	Su tipi di legno comuni come pino e abete rosso superficie asciutta dopo 5 ore. Sovraverniciabile dopo 10 ore a + 23°C e con umidità relativa dell'aria del 50%. Attenzione: In caso di rilavorazione con prodotti diluibili in acqua, lasciare a sciugare accuratamente (+23°C, minimo 48 ore).
<b>Tipo di applicazione</b>	A pennello (pennello, pennellina: Orel-Mix); a immersione, a getto. A spruzzo solo utilizzando impianti a circuito chiuso. Prima dell'uso e durante l'applicazione, rimestare accuratamente il prodotto.
<b>Struttura del sistema</b>	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363 / scheda BFS n. 18

## Dekosan Imprägnier-Lasur HS

Versione: 23.03.2020

**Temperatura di applicazione** Minimo 5°C per aria e fondo

**Stoccaggio/tutela dell'ambiente**

In luogo fresco, stabilità allo stoccaggio minima: 1 anno

Chiudere bene la confezione già iniziata. Durante lo stoccaggio e l'applicazione, osservare le disposizioni di legge contro l'inquinamento delle acque freatiche e superficiali e dell'aria. Non utilizzare nei pressi di corsi d'acqua. Il prodotto non deve finire nei corsi d'acqua. Consegnare i contenitori non privi di residui ai punti di raccolta di rifiuti speciali competenti. I preservanti del legno contengono principi attivi biocidi che proteggono il legno da eventuali danni. Devono essere utilizzati solo secondo le istruzioni d'uso e solo nelle aree d'uso consentite. L'uso non conforme può comportare danni per la salute e per l'ambiente

**Smaltimento/codice del rifiuto**

030205 - Altri preservanti del legno contenenti sostanze pericolose

**Pulizia degli attrezzi**

Con acqua e sapone subito dopo l'uso

**Confezione**

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l su richiesta

**Preparazione del fondo**

Il fondo deve essere pulito, asciutto, e portante. Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice non più portanti e il legno ingrigito, sostituire il legno danneggiato. Lisciviare le vecchie pitture compatte, quindi smerigliarle fino a renderle opache. Lavare i tipi di legno oleosi e resinosi con diluente nitro. Impregnare il legno nuovo o i punti del legno levigati con ZERO Dekosan Imprägnier-Lasur HS del colore appropriato.

**Ordinanza sulle sostanze pericolose e informazioni di sicurezza**

Contiene idrocarburi; 3-iodopropinil butilcarbammato

Può causare morte in caso di ingestione e inalazione. Dannoso per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Evitare di disperdere nell'ambiente. Non mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del prodotto. Indossare gli appositi indumenti, guanti e occhiali/mascherine protettivi durante l'applicazione del prodotto.

In caso di ingestione: contattare immediatamente il centro informazioni o rivolgersi a un medico.

Può provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dopo l'uso lavare le mani e le parti del corpo sporche con acqua e sapone.

L'utilizzo a spruzzo del prodotto mediante apparecchiatura diversa da impianti a ciclo chiuso costituisce pericolo per la salute e per l'ambiente. Non utilizzare preservanti del legno su legno destinato ad entrare in contatto diretto con generi alimentari o mangimi.

Non utilizzare per il trattamento di interni. Non bagnare né portare il prodotto a contatto con le piante.

Non applicare il prodotto in presenza di luce/fiamme libere.



Farben für Profis

## Scheda tecnica

# Dekosan Imprägnier-Lasur HS

Versione: 23.03.2020

### Valori limite UE per il Contenuto VOC

Categoria: fLb 700 g/l (2010), questo prodotto contiene  $\leq$  700 g/l VOC

### Ciclo di applicazione

Sistema di verniciatura del legno per esterni per sistemi di pitture smalto e di verniciatura ZERO, contenente solventi

Esempi standard	Componenti	Prima mano	Mano intermedia	Mano finale
Tavole sovrapposte, recinzioni, capanni per gli attrezzi	non a misura	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Dekosan Imprägnier-Lasur HS
Tavole con scanalature e molle, case di legno e rustici, mobili da giardino	a misura limitata (*)	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Profilasur	Profilasur
Componenti in legno, comprese finestre e porte esterne	a misura	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Velatura a lunga durata Dekosan	Velatura a lunga durata Dekosan

(\*) Attenzione: I componenti in legno dimensionalmente stabili in misura limitata, con difetti costruttivi e crepe non rimovibili (secondo VOB Parte C, DIN 18363 par. 3.1.1) devono eventualmente essere trattati come componenti in legno dimensionalmente non stabili.

### Classe di rischio per le acque

#### Codice prodotto

WGK 3 come da VwVwS

HSL 10

EAK / AVV: 03 02 05 - Altri preservanti del legno contenenti sostanze pericolose.

### Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Il colore intrinseco e la traspirabilità dei diversi tipi di legno e degli smalti disponibili in confezione integra influiscono sul colore. Si consiglia di effettuare prima delle prove su alcune superfici modello.

In caso di rivestimento di componenti in legno a misura, il lato interno e il lato esterno devono essere ugualmente a tenuta di vapore in modo da non alterare l'equilibrio dell'umidità presente all'interno. La mancata osservanza delle indicazioni può comportare l'insorgere di danni allo strato di vernice.

Il solo utilizzo di colori neutri non è adatto per gli esterni.

La "Scheda tecnica per il trattamento di preservanti del legno" della Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Francoforte sul Meno, fornisce indicazioni di sintesi.