

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-26-07-01-01

Produkt: ZERO Seidenmatt 10 SLF

Hersteller: ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Bleichstr. 57-58
32545 Bad Oeynhausen

Auftrag: Bestimmung der Fleckenbeständigkeit gegenüber ausgewählten
Desinfektionsmitteln gemäß EN 12720:2014

Prüfbericht: 2726140/1

Prüfergebnisse:

Ausgewählte Desinfektionsmittel	Konzentration in %	Einwirkzeit in min	Ergebnis der Fleckenbeständigkeit gemäß EN 12720:2014
terralin protect	0,5 / 1 / 2	60 / 240 / 120	4 / 4 / 3
perform	0,5 / 2 / 3	60 / 60 / 240	4 / 4 / 4
Korsolin FF	0,75 / 2 / 4	60 / 120 / 60	4 / 4 / 4
Dismozon plus	0,3 / 3,6 / 3,6	60 / 15 / 240	4 / 3 / 3
Microbat forte	0,5 / 1 / 4	60 / 240 / 120	4 / 4 / 3
Clorina	0,5 / 1 / 2,5	60 / 60 / 120	4 / 4 / 4
Neopresidan 135-1	0,75 / 1,5 / 5	30 / 60 / 120	4 / 4 / 3

Dresden, 01.07.2026

Andreas Hiesel

Leiter des Prüflaboratoriums



Neude

verantwortlicher Bearbeiter