

CERTIFICATO D'ESAME

ST-26-07-01-06

Prodotto: ZERO Aqua Heizkörperlack

Fabbricante: ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Bleichstr. 57-58
32545 Bad Oeynhausen
Germania

Ordine: Determinazione della resistenza alle macchie secondo EN 12720:2014
causate da una selezione di disinfettanti

Rapporto di collaudo: 2726140/1

Esito del collaudo:

Selezione di disinfettanti	Concentrazione in %	Tempo di contatto in min	Risultati della resistenza alle macchie secondo EN 12720:2014
terralin protect	0,5 / 1 / 2	60 / 240 / 120	4 / 4 / 4
perform	0,5 / 2 / 3	60 / 60 / 240	5 / 5 / 4
Korsolin FF	0,75 / 2 / 4	60 / 120 / 60	5 / 5 / 5
Dismozon plus	0,3 / 3,6 / 3,6	60 / 15 / 240	5 / 5 / 4
Microbat forte	0,5 / 1 / 4	60 / 240 / 120	4 / 4 / 3
Clorina	0,5 / 1 / 2,5	60 / 60 / 120	5 / 5 / 5
Neopresidan 135-1	0,75 / 1,5 / 5	30 / 60 / 120	4 / 3 / 2

Dresda, 01/07/2026

Responsabile del laboratorio d'esame



Incaricato responsabile