

Marktbezeichnung

ZEROTHERM WDVS Gewebe

Produktspezifikation nach ETAG 004 für Glasfasergewebe und Bestimmung der mechanischen Eigenschaften im Rahmen der betriebsinternen Überwachung.



Material- und Konstruktionsdaten

Materialklasse:	
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
Fadendichte: (10 cm)	
Kette:	24 Dreherschnüre
Schuss:	22 Schussfäden
Gewebebindung:	Halbdreher
Kantenbindung:	Halbdreher / Schnittkante
Flächengewicht (Rohware):	133 g/qm
Flächengewicht (Fertigware):	160 g/qm
Glühverlust:	20,3 %
Sonstigen Eigenschaften:	alkalibeständig, schiebefest

Reißfestigkeit pro 5 cm Messwert

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (Anlieferungszustand):	2229 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) (Anlieferungszustand):	2469 N
Reißfestigkeit Kette bei 28-tägiger Lagerung:	1440 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) bei 28 tägiger Lagerung:	1512 N

Lagerung

Die verpackten Rollen sind trocken zu lagern. Lagerungswärme liegt im Bereich von - 10 °C bis + 50 °C.

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.