

ZEROTHERM Panzergewebe

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Panzergewebe
Anwendungsbereich	ZEROTHERM Panzergewebe zur Ausbildung einer Zusatzarmierung in ZEROTHERM WDV-Systemen in besonders mechanisch beanspruchten Fassadenbereichen, z.B. an Sockelflächen, Durchfahrten, Hauseingängen u.ä.
Werkstoffbeschreibung	Speziell alkaliresistent ausgerüstetes Glasseidengewebe zur Zusatzarmierung. Hohe Reiß- und Zugfestigkeit.
Gewebefarbtton	Weiß
Maschenweite	6 x 6 mm
Flächengewicht	Ca. 330 g/m ²
Maße	1,00 x 25 m
Verarbeitung	Die zusätzliche Armierungsausbildung mit ZEROTHERM Panzergewebe ist vor der Flächenarmierung mit ZEROTHERM WDV-S-Gewebe auszuführen. Die systemzugehörige Klebe- und Armierungsmasse in Bahnenbreite des Panzergewebes in ca. 2 bis 3 mm dicker Schicht voll abdeckend auf die Dämmplatten auftragen. Das ZEROTHERM Panzergewebe stumpf gestoßen (nicht überlappend!) in die noch nasse Armierungsmasse faltenfrei einlegen. Die Armierungsmasse über dem Panzergewebe ist für den nachfolgenden Auftrag der Flächenarmierung mit ZEROTHERM WDV-S-Gewebe „scharf“ abziehen.



Anmerkung

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.