


Fugenfüller light

Campo di applicazione

Per interni ed esterni. Utilizzabile in particolare per la rapida e semplice stuccatura di giunti e fori di viti in pareti e soffitti in cartongesso. Ottimamente indicato anche per la stuccatura di lastre in gesso forate (devono essere rispettate le istruzioni di posa dei produttori delle lastre). Inoltre, adatto al riempimento, riparazione e lisciatura veloce di buchi e crepe in calcestruzzo, intonaco, muratura e strati di gesso. Per esterni, può essere applicato con successivi strati di vernice resistenti agli agenti atmosferici.



Conformità / Monitoraggio



Tipo di materiale

Stucco super leggero pronto all'uso, adatto anche per la stuccatura dei giunti delle lastre in gesso secondo la norma DIN EN 13963 (Tipo 1A).

Colore

Bianco

Legante base

Dispersione di acrilato

Peso specifico

Circa 0,60 ± 0,1 g/ml

Resistenza alla temperatura

Essiccazione fisica per evaporazione a temperatura ambiente

Consistenza

Pasta leggera e tixotropica

Resistenza alla temperatura

- 20 °C bis + 75 °C

Proprietà

Ottima lavorabilità, pressoché inodore, resistente allo sbiadimento, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Resistente alle intemperie dopo indurimento. Ottima aderenza su numerosi materiali porosi, PVC e alluminio. Dopo l'indurimento, verniciabile secondo DIN 52452 con idonei colori alla resina alchidica e a dispersione.

Perizia/Omologazione

Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo GEV-EMICODE.

Classificazione nei sistemi di certificazione della sostenibilità, come DGNB o QNG, vedi scheda dati di sostenibilità ZERO.

Tempo di essiccazione

Formazione della pelle: dopo ca. 5 minuti a +23 °C e 50 % di umidità relativa.

Stoccaggio	Conservazione: 18 mesi dalla data di produzione in confezione non aperta, se conservata in luogo fresco (+5 °C fino a +25 °C) e asciutto. Proteggere dal gelo. Chiudere accuratamente le confezioni già aperte e consumarle in breve tempo.
Confezione	Cartuccia PE da 310 ml (12 pz /cartone)
Preparazione del fondo	Le superfici dei giunti e le aree di adesione devono essere solide, asciutte e prive di sporco, polvere, grasso, olio e altre sostanze estranee. <u>Pretrattamento</u> Fondare i supporti molto porosi con una miscela di sigillante diluito in acqua. Si consiglia di eseguire preliminarmente una prova di adesione e compatibilità su ogni tipo di supporto.
Istruzioni di lavorazione	Per ottenere risultati ottimali, applicare il prodotto senza esercitare pressione. Non idoneo per giunti di dilatazione e non adatto al contatto permanente con l'acqua. <u>Metodo di applicazione</u> Pistola a mano o ad aria compressa <u>Temperatura di applicazione</u> + 5 °C a + 35 °C <u>Pulizia</u> Con acqua prima dell'indurimento, poi rimovibile solo meccanicamente <u>Lisciatura</u> Con acqua prima dell'indurimento della superficie <u>Possibilità di riparazione</u> ZERO Fugenfüller light
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Non idoneo a sollecitazioni idriche permanenti. Sovraverniciabile con la maggior parte delle pitture. La pittura deve avere sufficiente elasticità per poter essere applicata su un sigillante plastoelastico. Eventuali residui di agenti saponosi provenienti dall'acqua di lisciatura devono essere rimossi prima della verniciatura, poiché compromettono l'adesione della pittura. I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 15.08.2025