

### Marktbezeichnung

**ZEROTHERM Fugendichtband**

### Produktbeschreibung

ZEROTHERM Fugendichtband ist ein imprägniertes Schaumstoff-Dichtungsband. Es dient zur äußeren und schlagregendichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen zum Baukörper, Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade in Alt- und Neubauten. Einsetzbar speziell im WDVS Bereich.



### Abmessungen

| Fugentiefe<br>mm | Einsatzbereich<br>mm | m / Rolle | m / Karton |
|------------------|----------------------|-----------|------------|
| 15               | 3 - 7                | 5,5       | 38,5       |
| 15               | 5 - 11               | 4,2       | 29,4       |

### Verlegeanleitung

Nach Ermittlung der Fugenbreite die Banddimension entsprechend den vorgegebenen Toleranzen wählen. Vor der Montage des Fensters das Dichtband mit der Selbstklebeseite am Fenster oder am Baukörper aufbringen. Die Bänder werden stumpf gestoßen und dürfen nicht um die Blendrahmen herum geführt werden. Im eingebauten Zustand darf die maximale Fugenbreite nicht überschritten werden. Das beste Ergebnis wird erzielt, indem das ZEROTHERM Fugendichtband nicht flächenbündig, sondern etwas nach innen versetzt wird.

### Produktvorteile

- Zeitverzögertes Aufgehverhalten
- WDVS-Systemprodukt
- Fugenbewegungen werden aufgenommen.
- Schlagregendichte bis 600 Pa.

### Technische Daten

|                                              | DIN            | Klassifizierung                                                       |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Baustoffklasse                               | 4102-1:1998-05 | B1 (schwer entflammbar), P-NDS04-876                                  |
| Wasserdampfdiffusion $s_d$ -Wert             |                | < 0,5 m                                                               |
| Temperaturbeständigkeit                      |                | - 30 °C bis + 90 °C                                                   |
| Fugendurchlässigkeit                         | EN 1026        | $A < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$ |
| Witterungsbeständigkeit                      | 18 542         | Forderung erfüllt                                                     |
| Eingruppierung                               | 18 542         | BG1                                                                   |
| Schlagregendichtigkeit                       | EN 1027        | Forderung erfüllt bis 600 Pa                                          |
| Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen | 18 542         | Gegeben                                                               |
| Lagerzeit                                    |                | 1 Jahr                                                                |
| Lagertemperatur                              |                | + 1 °C bis + 20 °C                                                    |

### Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!