


Quarzspachtel

Product omschrijving

Voor binnen- en buitengebruik. Uitstekende hechting op diverse minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, metselwerk, enz. Geschikt voor het vullen en repareren van scheuren, gaten en defecten in minerale ondergronden.



Soort materiaal	Gebruiksklare, luchtdrogende, ééncomponent en oplosmiddelvrije reparatievuller volgens DIN EN 16566. Met een gipsachtige textuur.
Kleur	Wit
Bindmiddel basis	1-component acrylaatdispersie
Specifiek gewicht	Ongeveer $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Uithardingssysteem	Fysieke droging door verdamping van water bij kamertemperatuur.
Samenhang	Stabiele pasta, korrelgrootte $< 1,2 \text{ mm}$
Huidvorming	Oppervlakkig droog na ca. 5 minuten bij $+23 \text{ °C}$ en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot $+80 \text{ °C}$
Staande kracht	$\leq 2 \text{ mm}$
Kenmerken	Uitstekende verwerkbaarheid, geurloos. Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen. Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV-straling. Vormvast, tot een enkellaagse dikte van 20 mm. Sneldrogend
Droogtijd	Ongeveer 2 mm/d
Opslag	Houdbaarheid: 12 maanden vanaf de productiedatum in ongeopende verpakking, mits bewaard op een koele ($+5\text{°C}$ tot $+25\text{°C}$) en droge plaats. Beschermen tegen vorst. Na opening goed hersluiten en direct gebruiken.
Verpakking	PE-patroon van 310 ml (12 stuks per doos)
Vorbereiding van het oppervlak	Niet geschikt voor sanitaire ruimtes, marmer, natuursteen, civiele techniek, bitumen, teer of weekmaker-afgevend ondergronden, onbehandelde metalen ondergronden of voegen die permanent aan vocht worden blootgesteld. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en dragend zijn. Alle poreuze bouwondergronden, zoals beton, pleisterwerk, metselwerk, vezelcement, enz.

Verwerkingsinstructies

Toepassingsmethode

Hand- of luchtdrukpistool

Verwerkingstemperatuur

+5 °C tot +35 °C. Niet verwerken bij regen of vorst.

schoonmaak

Gebruik water vóór het uitharden, en daarna alleen mechanisch.

Glad maken

Gebruik water voordat u het oppervlak laat drogen.

Specificaties volgens DIN EN 16566:2014-08

Glans:	geen vereiste	G0
Korrelgrootte:	< 1500 µm, grof	S3
Waterdampdoorlaatbaarheid:	geen vereiste	V0
Waterdoorlaatbaarheid:	geen vereiste	W0
Scheuroverbrugging:	geen vereiste	A0
Koolstofdioxidepermeabiliteit:	geen vereiste	C0
Weerstand tegen slijtage in natte omstandigheden:	geen vereiste	R0
Hechtsterkte:	> 0,8 MPa	

Gezamenlijke afmetingen

Minimale breedte:	5 mm
Maximale breedte:	20 mm
Minimale diepte:	5 mm
Aanbevolen:	Voegbreedte = voegdiepte

Opmerkingen

Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht!

Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan water. Na volledige droging (6-48 uur, afhankelijk van de laagdikte) kan het met de meeste verfsoorten worden overschilderd. Eventuele zeepresten van het gladstrijken met water moeten vóór het schilderen worden verwijderd, omdat dit de hechting van de verf kan belemmeren.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.