

RenoTop Housepaint Metallic Base M



Campo di applicazione

Per esterni. Su legno non dimensionalmente stabile, PVC rigido, struttura a traliccio, calcestruzzo, fibrocemento, muratura, intonaco e vecchi sistemi elastici sfarinanti intatti. Utilizzabile come vernice risanante per rivestimenti di calcestruzzo cellulare e su zone facciata strutturate.

					ca. 2-3 h	ca. 12 h	ca. 120 ml											
		<table><tr><td>G₂</td><td>E₂</td></tr><tr><td colspan="2">EN 1062-1</td></tr><tr><td>S₁</td><td>V₂</td></tr></table>	G ₂	E ₂	EN 1062-1		S ₁	V ₂	<table><tr><td>W₃</td><td>A₁</td></tr><tr><td colspan="2">EN 1062-1</td></tr><tr><td>C₁</td><td></td></tr></table>	W ₃	A ₁	EN 1062-1		C ₁		VOC 2010 cWb-130 g/l < 59 g/l		
G ₂	E ₂																	
EN 1062-1																		
S ₁	V ₂																	
W ₃	A ₁																	
EN 1062-1																		
C ₁																		

Tipo di materiale	Pittura multifunzionale satinata, diluibile con acqua, altamente elastomerica
Colore	70 colori metallizzati RAL EFFECT e 15 colori DB, circa RAL 9006, 9007
Grado di lucidità	Satinato opaco
Legante base	Acrilato puro speciale rinforzato con resina silossanica
Peso specifico	Circa 1,05 +/- 0,1 g/cm³
Proprietà	Pittura esterno altamente elastomerica con effetto superficiale metallizzato per una configurazione creativa delle pareti. Ideale su superfici strutturate. Resistente alle sostanze alcaline. Con pellicola di protezione incapsulata contro contaminazione organica.
Tinta base adatta	Tinteggiabile con ZERO MiX.
Tempo di essiccazione	Con temperatura dell'aria e del supporto di + 23 °C e ca. il 50% di umidità relativa, asciutto superficialmente dopo 2 - 3 ore e sopravvernificabile dopo 12 ore. Una maggiore umidità dell'aria e/o temperature più basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa / durezza finale dopo 28 giorni.
Diluizione	Acqua pulita, se necessario
Tipo di applicazione	Applicare a pennello, a rullo e a spruzzo con WAGNER FinishControl 5000 o simili
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Ca. 100 ml/m² per ogni mano. Determinare il consumo preciso con una applicazione di prova.

Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.												
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso												
Confezione	Barattolo di plastica da 900 ml, 2,2 l												
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363												
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di pittura non ancorata. Applicare ZERO Fungi Ex su superfici intaccate da muffe e alghe e lasciar agire durante la notte, pulire accuratamente mediante un idropulitrice. Fluatare e rilavare il nuovo intonaco.												
Ciclo di applicazione	Il fondo deve essere pitturato con mano coprente in tinta con ZERO RenoTop Housepaint <u>Rivestimento finale</u> Applicare con pennello 2 - 3 mani di ZERO RenoTop Housepaint in colore metallico.												
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: cWb-130 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 59 g/l (Composti Organici Volatili)												
Dati caratteristici secondo EN 1062-1	<table> <tr> <td>Brillantezza:</td><td>medio G₂</td></tr> <tr> <td>Spessore strato secco:</td><td>50-100 µm E₂</td></tr> <tr> <td>Max. granulometria:</td><td>fine < 100 µ S₁</td></tr> <tr> <td>Permeabilità al vapore (valore sd):</td><td>media V₂</td></tr> <tr> <td>Permeabilità all'acqua (valore w):</td><td>bassa < 0,1 W₃</td></tr> <tr> <td>Permeabilità all'anidride carbonica:</td><td>C₁</td></tr> </table>	Brillantezza:	medio G ₂	Spessore strato secco:	50-100 µm E ₂	Max. granulometria:	fine < 100 µ S ₁	Permeabilità al vapore (valore sd):	media V ₂	Permeabilità all'acqua (valore w):	bassa < 0,1 W ₃	Permeabilità all'anidride carbonica:	C ₁
Brillantezza:	medio G ₂												
Spessore strato secco:	50-100 µm E ₂												
Max. granulometria:	fine < 100 µ S ₁												
Permeabilità al vapore (valore sd):	media V ₂												
Permeabilità all'acqua (valore w):	bassa < 0,1 W ₃												
Permeabilità all'anidride carbonica:	C ₁												
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Non mescolare con altri prodotti. Adottare misure di protezione adatte se le condizioni atmosferiche incerte (ad es. coprire con un telone). Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per il ciclo di applicazione summenzionato. Per i fondi legati con cemento e calce sussiste il rischio di efflorescenze calcaree. I fondi alcalini (ad es. gli intonaci a base di cemento) aumentano il tempo di essiccazione, influiscono negativamente sulla resistenza alla pioggia in stato fresco e possono causare l'insorgere di successivi scolorimenti. I fondi umidi o non completamente legati possono provocare danni sul rivestimento superiore (ad es. bolle e crepe). Sulle superfici correlate utilizzare solo colori di un unico lotto. Prima dell'applicazione verificare l'accuratezza dei colori.												

Se si utilizzano colori poco coprenti quali rosso, arancio, giallo, ecc., raccomandiamo di applicare uno strato di fondo di un colore adatto e interamente coprente. Per questo motivo può rendersi necessario applicare più mani rispetto a quanto normalmente previsto.

Nel caso di tinte intense e scuri può formarsi una abrasione a pigmento temporanea sulla superficie di applicazione.

In base materie prime naturali utilizzati è possibile che sulle superfici di rivestimento di colore scuri si verifichino alterazioni di colore (striature chiare) in corrispondenza dei punti soggetti a sollecitazione meccanica. Ciò non altera in alcun modo la qualità e la funzionalità del prodotto.

Con pigmentazione sono possibili scostamenti dai dati tecnici elencati.

Utilizzare i colori metallici su superfici strutturate.

Sui fondi lisci e a struttura fine possono apparire velature e tracce del rullo durante la lavorazione con ZERO RenoTop Housepaint Metallic. Sui fondi lisci si possono ottenere superfici decorative se la pittura umida viene lisciata a movimenti incrociati con una spazzola ovale.

Se esposte prematuramente all'umidità (rugiada, nebbia o pioggia) dopo l'applicazione del prodotto, è possibile che il rivestimento rilasci sostanze tensioattive/agenti emulsionanti che assumono l'aspetto di efflorescenze lattiginose o trasparenti e leggermente appiccicose. Tali eccipienti sono idrosolubili e vengono quindi rimossi dalla prima pioggia successiva. Le efflorescenze non si manifestano se il rivestimento è applicato in presenza di condizioni climatiche adatte.

L'eccessiva diluizione del prodotto ne peggiora la lavorabilità e le proprietà (ad es. potere coprente, colore e resistenza al deterioramento o coesione).

A causa del processo chimico e fisico di indurimento durante l'essiccazione della vernice, a seconda delle diverse condizioni atmosferiche e dell'oggetto di base non è possibile garantire l'accuratezza uniforme del colore e la totale assenza di macchie, in particolare in caso di

- a) assorbimento non uniforme
- b) diversa umidità di fondo sulla superficie
- c) alcalinità parzialmente molto diversa/sostanze fuoriuscenti dal fondo
- d) luce diretta del sole con ombreggiature nettamente definite sul rivestimento appena applicato.

L'attuale stato della tecnologia non consente di garantire una protezione duratura dagli attacchi di alghe e funghi.

Osservare la scheda tecnica ZERO RenoTop Housepaint!

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.