

Denominazione di mercato	Toptex Kleber SLF		
Tipo di materiale	Pittura a dispersione a base di resina sintetica, acquosa e pastosa		
Campo di applicazione	Per interno. Per l'incorporamento di tessuto in fibra di vetro ZERO e tessuto non tessuto di vetro ZERO. Omologazione secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU come componente nel sistema Toptex.		
Conformità/controllo	U 		
Colore	Trasparente		
Legante base	Speciale resina sintetica idrosolubile		
Peso specifico	Circa 1,0 +/- 0,1 g/cm ³		
Proprietà	Collante speciale, ottima azione adesiva a umido, facile da lavorare, ecologico. Privo di sostanze nocive, solventi e ammorbidenti. Certificato di collaudo generale dell'ente di controllo per l'edilizia delle classi di materiale DIN 4102-A2 e DIN 4102-B1 secondo il settore di applicazione sistema Toptex.		
Tempo di essiccazione	Sovraverniciabile dopo 24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, a + 20 °C ed umidità dell'aria normale.		
Diluizione	Acqua		
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo		
Consumo di materiale	Circa 400 - 500 g/m ² a seconda del tessuto		
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto, però protetto dal gelo.		
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso		
Confezione	Secchio di plastica ovale da 12 kg		
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363		
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e lavare gli intonaci nuovi. Supporti assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a 1:4. Supporti normali: Applicare una mano di fondo ZERO Grundierfarbe W o altro fondo idoneo ZERO. Se è necessaria la stuccatura, eseguirla con ZERO Handspachtel.		

Toptex Kleber SLF

Versione: 25.08.2020

Avvertenza di lavorazione

Per l'incollaggio di tessuto in fibra di vetro Toptex e di tessuto non tessuto di vetro Toptex, applicare in maniera omogenea la colla Toptex SLF in 2 - 3 corsie usando un rullo in pelo di agnello corto o con lo spruzzatore Airless direttamente sul supporto facendo attenzione al motivo e in sufficiente quantità. Tutti i tessuti in fibra di vetro pigmentati come anche il tessuto non tessuto di vetro Toptex pigmentato possono essere lavorati con il dispositivo per tappezzeri. Per la lavorazione con una macchina per carta da parati, diluire Toptex Kleber SLF circa 25% con acqua. Al passaggio del tessuto/del tessuto non tessuto per imbianchini Toptex, dare attenzione ad un'applicazione uniforme della colla senza zone non ricoperte. Il tessuto/del tessuto non tessuto per imbianchini Toptex imbevuto con il dispositivo per tappezzeri va lavorato direttamente.

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione/bar	Diluizione	Viscosità	Fasi incrociate
	inch	mm					
Airless + Aircoat	0,021-0,031	0,53-0,79	40°-60°	ca. 160			

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!



Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la dichiarazione di conformità (DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.