

Scheda tecnica

Fertigkleister



Farben für Profis

Versione: 27.07.2017

Denominazione di mercato	Fertigkleister
Tipo di materiale	Colla per carta da parati di alta qualità, lavorabile a macchina, senza solventi
Colore	Incolore all'asciugatura
Legante base	Dispersione di resina sintetica speciale
Peso specifico	1,0 ± 0,5
Proprietà	Facile lavorazione, buon potere adesivo. Idoneo per l'incollaggio sicuro di vinile, strutturato, tessuto, tessuto non tessuto, fibra di cellulosa, tappezzerie di carta pesanti e simili rivestimenti da parete. In caso di tappezzerie speciali pesanti e in tessuto si consiglia l'aggiunta di 20 % di ZERO Toptex Kleber SLF.
Tempo di essiccazione	Dopo 24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, a + 20 °C ed umidità dell'aria normale.
Diluizione	Se necessario con acqua
Tipo di lavorazione	Con tutte le comuni macchine per colla da parati o con un apposito pennello. Osservare le schede tecniche degli apparecchi da tappezzeria e dei produttori delle carte da parati.
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Ca. 190 - 240 g/m ²
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Secchio di plastica da 16 kg
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Supporti assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4, poi applicare una prima mano con ZERO Tapeziergrund o ZERO Haftgrund WP.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen

Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de