

Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert

Versione: 08.12.2020

Descrizione del prodotto	Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert
Materiale	Rivestimento decorativo per parete e soffitti, conforme alla norma DIN EN 15102. Prodotto in filo di fibra di vetro, pigmentato, dotato per resistenza al taglio, con strato di colla sul retro attivabile con acqua. Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo i fondamenti DIBT.
Campo di applicazione	Impiego su superfici intonacate leggermente crepate per livellamento. Come applicazione decorativa per le pareti. Conforme ai requisiti dello standard ÖKO-TEX 100
Controllo	CE
Proprietà	Selezionare il sistema di verniciatura a seconda del grado di sollecitazione. Il tessuto in fibra di vetro è dimensionalmente stabile, coprente su crepe e può essere pulito.
Peso	ZA07=230 g/m ² ZA08=160 g/m ² ZA09=150 g/m ²
Dimensioni del rullo	50 x 1 m ognuno
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito e compatto. Eliminare le vecchie tappezzerie e le pitture che potrebbero mostrare effetto emolliente con acqua. Livellare correttamente le aplanarità con ZERO Faserhaftspachtel. Fondi altamente assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Hydrogrund SLF. Supporti poco assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4 oppure con altri fondi idonei ZERO.
Lavorazione	Far passare il tessuto nell'apparecchio Aqua e ripiegarlo corsia per corsia, evitando pieghe accentuate. La colla sul retro si attiva entro ca. 60 secondi. Durante l'incollaggio su pareti si raccomanda di attendere un periodo di emolienza di 2 - 3 minuti per ottenere un maggiore potere adesivo. Non incollare mai il tessuto a corsie invertite. ZERO Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert viene incollato a battuta o con la tecnica del taglio doppio. Durante la lavorazione a doppio taglio fare attenzione a tagliare lungo il bordo del tessuto sovrappostosi al fine di ridurre al minimo una penetrazione della superficie del tessuto. Nella zona di contatto, portare le corsie bene a contatto fra di loro. La pressione senza bolle avviene, se possibile, con una spatola da tappezziere o con altri utensili idonei. Premere le parti sporgenti con attenzione negli angoli ed asportarle lungo una spatola da tappezziere o di un righello con un taglierino ben affilato. In corrispondenza degli angoli esterni, il tessuto può essere levigato leggermente lungo i bordi con una carta abrasiva fine inumidita, di grana P 240 o ancor più fine (senza bucare), cosa che rompe leggermente il bordo permettendo di applicare il tessuto senza bolle intorno all'angolo esterno e di premerlo. Il tempo di essiccazione a temperatura ambiente normale (18 °C) è di ca. 7 - 12 ore.



Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert

Versione: 08.12.2020

Rivestimento

Dopo completa asciugatura, ZERO Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert deve essere rivestito/verniciato con sostanze applicative ZERO idonee, a seconda delle caratteristiche superficiali.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

Al momento di tagliare le corsie verificare l'assenza di errori del pannello in fibra di vetro. Non si accettano reclami a posa avvenuta.