

Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert

Versione: 25.08.2020

Denominazione di mercato	Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert	
Materiale	Rivestimento senza solventi di pareti e soffitti. Prodotto in filo di fibra di vetro, grezzo, dotato per resistenza al taglio.	
Campo di applicazione	Impiego su superfici intonacate leggermente crepate per livellamento. Conforme ai requisiti dello standard ÖKO-TEX 100 Omologazione secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU come componente nel sistema Toptex.	
Conformità/controllo	  	
Proprietà	A seconda del sistema di verniciatura, il materiale è resistente all'abrasione, dimensionalmente stabile, coprente per crepe e idoneo alla pulizia	
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito e compatto. Eliminare le vecchie tappezzerie e le pitture che potrebbero mostrare effetto emolliente con acqua. Livellare correttamente le aplanarità con ZERO Faserhaftspachtel. Fondi altamente assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Hydrogrund SLF. Supporti poco assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4 oppure con altri fondi idonei ZERO.	
Lavorazione	ZERO Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert deve essere incollato con ZERO Toptex Kleber SLF. La colla viene applicata alla parete. Non incollare mai il tessuto a corsie invertite. Lo ZERO Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert tagliato viene incollato a battuta o con la tecnica del taglio doppio. Non incollare a corsie invertite. Nella zona di contatto, portare le corsie bene a contatto fra di loro. La pressione senza bolle avviene, se possibile, con una spatola da tappezziere o con altri utensili idonei. Premere le parti sporgenti con attenzione negli angoli ed asportarle (l'umidificazione del tessuto con una spugna negli angoli facilita la piega nelle zone d'angolo) e lungo una spatola da tappezziere o di un righello con un taglierino ben affilato. In corrispondenza degli angoli esterni, il tessuto può essere levigato leggermente lungo i bordi con una carta abrasiva fine inumidita, di grana P 240 o ancor più fine (senza bucare), cosa che rompe leggermente il bordo permettendo di applicare il tessuto senza bolle intorno all'angolo esterno e di premerlo. Il tempo di essiccazione a temperatura ambiente normale (18 °C) è di ca. 7 - 12 ore.	
Rivestimento	Dopo completa asciugatura, ZERO Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert deve essere rivestito/verniciato con sostanze applicative ZERO idonee, a seconda delle caratteristiche superficiali.	

Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert

Versione: 25.08.2020

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!



Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la dichiarazione di conformità (DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.