

Toptex Cellulose-Vlies ZR18

Versione: 27.02.2018

Descrizione del prodotto	Toptex Cellulose-Vlies ZR18	
Materiale	Feltro per rinnovo per i requisiti di applicazione professionale all'interno. Toptex Cellulose-Vlies ZR18 si distingue per la sua particolare luminosità e resistenza alla luce. In combinazione con una superficie chiusa, oltre ad assorbire bene il colore durante la sovrappittura presenta anche un'elevata brillantezza cromatica	
Campo di applicazione	Per la creazione di un supporto uniforme. Può essere facilmente sovradipinto o sovratappezzato	
Proprietà	Buon assorbimento del colore grazie alla struttura chiusa della superficie. Elevata stabilità dimensionale. Elevato punto di bianco	
Peso superficiale	ca. 150 g/m ²	
Dimensioni rotolo	25 x 0,75 m	
Punto di bianco	> 95 %	
Fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare le vecchie tappezzerie e le pitture che potrebbero mostrare effetto emolliente con acqua. Livellare correttamente le aplanarità con ZERO Faserhaftspachtel. Fondi altamente assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Hydogrund SLF. Supporti poco assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4 oppure con altri fondi idonei ZERO.	
Tipo di applicazione	Nel caso di supporti lisci, il feltro in cellulosa Toptex Cellulose-Vlies ZR18 deve essere incollato con colla pronta ZERO Fertigkleister oppure con ZERO Profi Gerätekleister Instant. La colla deve essere applicata sul retro con una macchina per carta da parati idonea. Non incollare a corsie invertite. In caso di fondi ruvidi, ad es. intonaco a base di calce e cemento, usare per l'incollaggio ZERO Select Gewebekleber 160. Applicare la colla al supporto in maniera omogenea con un rullo in vello di agnello, ca. 1-2 corsie. Consumo: circa 150 g/m² Premere a battuta le corsie tagliate con una spatola da tappezziere/un rullo di gomma. Tagliare via le sporgenze con un taglierino subito dopo l'applicazione. Nella zona di contatto, portare le corsie bene a contatto fra di loro. La pressione senza bolle avviene, se possibile, con una spatola da tappezziere o con altri utensili idonei. Premere le parti sporgenti con attenzione negli angoli ed asportarle lungo una spatola da tappezziere o di un righello con un taglierino ben affilato. In corrispondenza degli angoli esterni, applicare il feltro intorno all'angolo esterno e premervelo bene. Il tempo di essiccazione a temperatura ambiente normale (18 °C) è di ca. 7 - 12 ore.	



Toptex Cellulose-Vlies ZR18

Versione: 27.02.2018

Rivestimento

Dopo completa asciugatura, rivestire ZERO Toptex Cellulose-Vlies ZR18 con sostanze applicative ZERO idonee, a seconda delle caratteristiche superficiali desiderate.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.