



Branche gegevens	Intermatt Optima
Soort materiaal	Oplosmiddelhoudende, isolerende verf, geurarm
Toepassingsgebied	Binnen, als isolatieverflaag voor plafond- en wandoppervlakken. Op styropor toepasbaar en als gepigmenteerde sperisolatiegrondering voor Multicolor Floc-systemen.
Tint	Wit
Glansgraad	Mat
Bindmiddelbasis	Speciaal bindmiddel
Soort. Gewicht	1,6 +/- 0,2 g/cm ³
Eigenschappen	Zeer goede isolatiewerking op watervlekken, vetten en nicotine. Damp diffusie open, spanningsarm, vorstbestendig, geurarm. Levensmiddelen in enige vorm bij verwerking en droging uit ruimten verwijderen. Voor goede isolatie is een porievrije isolatielaag nodig. In moeilijke gevallen meerdere malen isoleren.
Geschikte kleurpasta	Universele kleurpasta tot max. 2%
Droogtijd	4-5 uur. Na 24 uur overschilderbaar. Eindhardheid afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid
Verdunning	Intermatt Verflüssiger maximaal 3%
Verwerkingsaad	Kwasten, rollen, spuiten
Verwerkingstemperatuur	Min. 0 °C, wanneer ondergrond droog en ijsvrij is
Materiaalverbruik	Ca. 150 - 200 ml/m ²
Opslagruimte	Koel en droog
Reiniging van het gereedschap	Direct na gebruik met terpentine
Verpakking	5 l, 10 l
Voorafgaande opmerking	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363



Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Nieuwe pleisterlaag fluateren en nawassen.

Zuigende ondergronden en gipspleisters:

Met ZERO Konzentrat F tot 1:4 met water verdund grondeerlaag.

Normale ondergronden:

Met ZERO Grundierfarbe W van een grondeerlaag voorzien. Indien een pleisterlaag aangebracht moet worden, dan ZERO Handspachtel gebruiken.

Bij meerdere isolatielagen droogtijden aanhouden.

Systeem opbouw

Ondergrond moet gelijkmatig zuigend zijn. ZERO Intermatt Optima 1-2 x rollen of kwasten.

EU-grenswaarden voor het VOC-gehalte

Categorie: iLb-500 g/l (2010) dit product bevat \leq 500 g/l VOC

Tabel voor spuitlaag

	Nozzle grootte		Spuihoek	Spuitdruk	Verdunning
	Inch	mm			
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	ca. 150	ca. 5-10%

Opmerking

In moeilijke gevallen advies inwinnen.