









FungiTop

Product omschrijving

Binnenmuurverf. Toepasbaar op alle intacte ondergronden geschikt voor het overschilderen van emulsieverven en geschikt voor hoogwaardige, fungicide muurverf in vochtige ruimtes.



							
ca. 150 ml ▼▼▼ m ²			DKK H ₁₀ - Klasse 1 DIN EN 13 300	GLOSS  Mat DIN EN 13 300	Korngröße  Fein DIN EN 13 300	NAK R-Klasse 3 DIN EN 13 300	VOC 2010 aWb-30 g/l < 1,0 g/l

Soort materiaal	Anti-schimmel verf	
Kleur	Wit	
Bindmiddel basis	Kunstharstdispersie volgens DIN 55945 (polymeerdispersie)	
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,5 +/- 0,2 g/cm ³	
Kenmerken	Goede dekkracht, makkelijk te verwerken, hoge witheidsgraad, waterdampdiffundeerbaar, schimmelwerend, oplosmiddelvrij. Vrij van fogging-actieve stoffen	
Rapport/goedkeuring	Emissiegetest bouwproduct volgens AgBB-schema. Veilig voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd of behandeld. Bestand tegen desinfectiemiddelen volgens het rapport. Classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie duurzaamheidsdatablad ZERO.	
Karakteristieke gegevens volgens DIN EN 13 300	Natte slijtvastheid:	R-klasse 3
	Contrastverhouding/dekking:	H ₁₀ -Klasse 1 met een verbruik van ca. 150 ml/m ² of 6,7 m ² /l
	Glansgraad:	G3 mat
	Maximale korrelgrootte:	S1 fijn (< 100 µm)
Droogtijd	Bij +23 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en ca. 50% relatieve luchtvochtigheid, oppervlak droog na 2 - 3 uur, overschilderbaar na 12 uur en mechanisch belastbaar na 6 dagen. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijden. Droging/eindhoudheid na 28 dagen, volgens testcriteria volgens DIN EN 13 300.	
Verdunning	Schoon water	

Verwerking	Kwasten, rol, spuiten
Spuittoepassing	<u>Airless + Aircoat</u> Mondstukmaat inch: 0,021 - 0,026 Spuithoek: 40 - 80° Spuitdruk bar: ca.150 Verdunning: ca. 5 - 10%
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Opslag	Koel, maar vorstvrij. Sluit geopende containers goed af.
Schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik met water en zeep
Verpakking	Kunststof emmer van 2,5 liter, 12,5 liter
Systeem	Bijzondere aandacht moet worden besteed aan: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereitung van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon en intact zijn. Door schimmels aangetaste oppervlakken instrijken met ZERO Fungi Ex, een nacht laten inwerken en afwassen. Nieuwe pleisterlagen fluateren en nawassen. Zuigende ondergronden gronderen met ZERO Konzentrat F tot 1:4 met water verdunnen en gipspleisters voorstrijken met ZERO Haftgrund WP. Indien vullen noodzakelijk is, gebruik dan ZERO Handspachtel. Intacte kalk- en cementpleisters voorstrijken met geschikte ZERO-primers.
Verf structuur	ZERO FungiTop, minimaal tweemaal aanbrengen
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: aWb-30 g/l (2010), dit product bevat < 1 g/l VOS
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Bij het overschilderen verfcompatibele kitten, zoals acrylkit, kunnen er vanwege de hogere elasticiteit scheuren in het verfmateriaal ontstaan. Ook kan verkleuring van de coating optreden. In individuele gevallen moeten ter beoordeling eigen tests worden uitgevoerd. Bijwerkplekken zijn afhankelijk van de situatie min of meer zichtbaar, tevens afhankelijk van de kleur, dit is volgens BFS-informatieblad nr. 25 onvermijdelijk. Bij donkere kleuren kan mechanische belasting (krassen) tot lichte strepen leiden (het zogenaamde "schrijfeffect"). Afwijkingen in de technische kenmerken zijn mogelijk als gevolg van aankleuring. Bij gebruik van minder dekkende kleuren zoals rood, oranje, geel etc. adviseren wij een basislak in een op elkaar afgestemde, volledig dekkende kleur. Bovendien kunnen er naast de standaardstructuur aanvullende lagen nodig zijn.

Bij intense en donkere kleuren kan tijdelijke pigmentafschuring op het coatingoppervlak optreden.

Mag alleen gemengd worden met gelijksoortige materialen en de materialen vermeld in dit informatieblad.

Gebruik alleen kleuren uit één batch op aangrenzende oppervlakken. Controleer kleuren op kleurnauwkeurigheid vóór verwerking.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.