

Aqua Holzlasur SLF

Campo di applicazione

Per interno ed esterno. Su componenti dimensionalmente stabili e su vecchi strati di finitura anche a base di solventi.



ca. 2-3 h	ca. 80 ml m ²		VOC 2010 eVb-130 g/l < 1 g/l				

Tipo di materiale	Velatura a lunga durata, priva di VOC, diluibile in acqua, effetto finale cerato
Colore	16 colori standard, Base/incolore, tonalità Color
Grado di lucidità	Satinato opaco
Legante base	Dispersione di resina sintetica speciale
Peso specifico	Circa 1,0 +/- 0,1 g/cm ³
Proprietà	Resistente ai raggi UV, priva di VOC, antigoccia, stabile, elastica a lunga durata, resistente alle intemperie. A bassa emissioni, privo di solventi e plastificanti
Tinta base adatta	Mescolabile solo l'uno con l'altro, come Aqua Holzlasur tinteggiabile tramite tintometro ZERO MiX
Tempo di essiccazione	Con temperatura dell'aria e del supporto di + 23 °C e ca. il 50% di umidità relativa, secco come polvere dopo 20 - 30 minuti e sopravvernificabile dopo 2 - 3 ore. Una maggiore umidità dell'aria e/o temperature più basse aumentano i tempi di essiccazione.
Diluizione	Acqua pulita
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo
Applicazione a spruzzo	<u>Airless + Aircoat</u> Dimensione dell'ugello in pollici: 0,011 - 0,015 Dimensione dell'ugello mm: 0,28 - 0,38 Angolo di spruzzo: 40 - 60° Pressione di spruzzo in bar: ca. 150 Diluizione: ca. 0 - 5 % Fasi incrociate: 1

	<u>Alta pressione</u> Dimensione dell'ugello mm: 1,5 Pressione di spruzzo in bar: 3,5 Diluizione: ca. 0 - 5 % Fasi incrociate: 1 ½	<u>Bassa pressione</u> Dimensione dell'ugello mm: 1,3 Pressione di spruzzo in bar: / Diluizione: ca. 5 - 10 % Fasi incrociate: 1 ½
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo	
Consumo di materiale	Ca. 80 ml/m ² , per mano	
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.	
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso	
Confezione	375 ml, 750 ml, 2,5 l	
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363 / scheda BFS n. 18	
Ciclo di applicazione	<u>Esterno</u> Pretrattare il legno di conifera con ZERO Aqua Holzschutzgrund, verniciare il legno grezzo con 2 - 3 mani di ZERO Aqua Holzlasur SLF colorato. Non usare ZERO Aqua Holzlasur incolore da solo nelle parti esterne. <u>Interno</u> Applicare 1-2 mani di ZERO Aqua Holzlasur. Diluire la prima mano con 5 - 10 % di acqua.	
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: eWb-130 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)	
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Si consiglia di sottoporre la superficie a controllo annuale. Riparare immediatamente eventuali danni presenti. Evitare il contatto delle vernici con materiali plastificati quali guarnizioni e materiali di tenuta ad es. nell'area delle finestre. Il colore intrinseco e la traspirabilità dei diversi tipi di legno e degli smalti disponibili in confezione integra influiscono sul colore. Si consiglia di effettuare prima delle prove su alcune superfici modello. In caso di rivestimento di componenti in legno a misura, il lato interno e il lato esterno devono essere ugualmente a tenuta di vapore in modo da non alterare l'equilibrio dell'umidità presente all'interno. La mancata osservanza delle indicazioni può comportare l'insorgere di danni allo strato di vernice.	

Quando si utilizzano tipi di legno ricchi di sostanze lignee nelle parti esterne esposte agli agenti atmosferici, sussiste il pericolo di scolorimenti e danni alla vernice causati dalla fuoriuscita di dette sostanze, anche sui componenti adiacenti.

La "Scheda tecnica per il trattamento di preservanti del legno" della Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Francoforte sul Meno, fornisce indicazioni di sintesi.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 01.02.2022