

Scheda tecnica

Deco-in Lasur



Farben für Profis

Versione: 22.01.2021

Denominazione di mercato	Deco-in Lasur
Tipo di materiale	Velatura idrosolubile per interni
Campo di applicazione	Su tutti i supporti portanti. Per tecniche pittoriche di alta qualità, creative e trasparenti, ad es. sistemi a sfregamento, battitura e avvolgimento
Colore	20 colori standard
Legante base	Dispersione di resina sintetica (dispersione acquosa polimerica)
Peso specifico	Ca. 1,13 +/- 0,05 g/cm ³
Proprietà	Velatura Intensità del colore a seconda della quantità applicata. Tempo di lavorabilità 30 minuti. Per verniciature interne su base idrosolubile
Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300	Rendimento di ca. 100 - 160 ml/m ² a seconda della tecnica; grado di lucentezza: opaco; granulometria massima: fine (<100 µm)
Tinta base adatta	Colori standard, colorabile con ZERO MiX e mescolabile l'uno con l'altro
Tempo di essiccazione	Asciutto dopo circa 1 ora
Diluizione	Diluente ZERO Deco-in Verdünner per preparare la velatura nelle varie tecniche di applicazione
Tipo di lavorazione	A sfregamento, a battitura e a rullo in funzione della tecnica applicata
Temperatura di applicazione	Minimo + 5°C per aria e supporto
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	2,5 l in secchio tondo da 5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito e compatto. Preparare i supporti non portanti in base alla tecnica pittorica e poi applicare uniformemente una prima mano di pittura con ZERO Seidenglanz 480 SLF. Applicare una mano di fondo ai supporti aspiranti con ZERO Konzentrat F in rapporto 1:4 - 1:6. Preparare la velatura a seconda della tecnica pittorica e infine applicare uno strato con l'attrezzo. Sono necessarie più fasi di lavoro a seconda dell'intensità del colore.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: IWb-200 g/l (2010), questo prodotto contiene ≥ 200 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.