



<b>Branchegegevens</b>	<b>Deco Style Beton</b>
<b>Soort materiaal</b>	Decoratief verf materiaal voor een betonachtig uiterlijk
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen. Voor decoratieve vormgeving op alle draagkrachtige, geschikte ondergronden
<b>Tint</b>	In drie standaard betontinten. Ca. C049, D051, C052 conform ZERO Fassaden-Collection
<b>Glansgraad</b>	Mat tot zijdemat
<b>Bindmiddelbasis</b>	Kaliwaterglas met organische additieven
<b>Soort. gewicht</b>	1,8 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Eigenschappen</b>	Geurarm, milieuvriendelijk, waterdampdiffusieopen, authentiek betonlookeffect. Voor aangenaam woonruimteklimaat
<b>Droogtijd</b>	Stofdroog na 30 minuten, afhankelijk van absorptievermogen en laagdikte van de ondergrond. Na 4 - 6 uur greepvast, bij ca. 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid
<b>Verdunning</b>	Water
<b>Verwerkingsaad</b>	Met troffel "Venetiaans model" (afgeronde hoeken) en schraper
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Min. + 8 °C voor lucht en ondergrond
<b>Materiaalverbruik</b>	Ca. 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> . Nauwkeurige resultaten op het object bepalen
<b>Opslagruimte</b>	Koel, echter vorstvrij
<b>Reiniging gereedschap</b>	Direct na gebruik met water en zeep
<b>Verpakking</b>	15 kg, 25 kg
<b>Systeemopbouw</b>	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	De ondergrond moet droog, schoon en vrij zijn van scheidende substanties. Oude, afbladderende verf moet volledig worden verwijderd. Intacte oppervlakken moeten conform kwaliteitsniveau Q2 worden geëgaliseerd. Ondergronden met ZERO Silikat Kontakt van een grondeerlaag voorzien.



### Verfmateriaal Betonlook

Beschikbare/gegronde oppervlak 1 x compleet met ZERO Deco Style Beton in de gewenste tint pleisteren. Na het drogen van het oppervlak nogmaals over volledige oppervlak ZERO Deco Style Beton in de gewenste tint met troffel opbrengen, daarna egaliseren. Met de troffel worden oneffenheden geïmiteerd. Deze met lichte druk oppervlakkig egaliseren. Gaten en voegen kunnen als vormgevingselementen in de vochtige massa worden gekrast. Daarna wordt het handdroge oppervlak met ZERO Deco Style Fixativ licht ingesproeid zonder dat zakkers ontstaan. Nu met de vlak gehouden troffel het oppervlak licht aftrekken. Hierdoor worden zeer gladde deelzones gerealiseerd. Na het drogen ontstaat een licht of donker werkende betonlook

### Sierbetonlook

Voorbehandelde/gegronde oppervlak 1 x compleet met ZERO Deco Style Beton in de gewenste tint pleisteren. Na het drogen het oppervlak nogmaals met hetzelfde materiaal pleisteren. Aansluitend kunnen in de nog verse massa de voor sierbeton typische houtnerven met de Maserboy naast elkaar verticaal of horizontaal worden aangebracht. Het volledige oppervlak kan aansluitend met ZERO Deco Style Fixativ worden besproeid zonder dat zakkers ontstaan. Na het drogen ontstaat een licht of donker werkend uiterlijk dat lijkt op sierbeton

### EU-grenswaarden voor het VOC-gehalte

Categorie: LWb-200 g/l (2010) dit product  $\leq$  200 g/l VOC

### Opmerkingen

vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!