

Cera

Beschreibung	Pigmentiertes natürliches Bienenwachs in Wasser INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Wässrige Dispersion auf Bienenwachsbasis
Technische Eigenschaften	
Spezifisches Gewicht	1,0 ± 0,02 kg/l
pH-Wert	7
Ergiebigkeit	50 m ² /l pro Schicht
Trocknung	2-3 h bei 20 °C, rel. F. 60 %
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	5 °C bis 30 °C, rel. F. 65 %
Werkzeuge	Schwamm, Edelstahl Spachtel, geeignetes Tuch
Verdünnung	Material ist verarbeitungsfertig eingestellt
Farbton	Cere d'Autore Firma d'Autore Farbtonpalette
Hinweise	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist.

FDA Cera Verarbeitung auf FDA Stucco a Calce:

Auf der gesamten Oberfläche mit dem FDA Edelstahl Spachtel die erste Schicht FDA Stucco a Calce auf homogene Weise glatt verteilen. Nach 12 Stunden die zweite Schicht mit dem FDA Edelstahl Spachtel auftragen, um die Oberfläche unregelmäßig zu färben. Hierbei zu große Vertiefungen vermeiden. Nach 12 Stunden die dritte Schicht unregelmäßig komplett abtragen, um eventuelle Vertiefungen der ersten Schicht zu füllen, damit eine ebene Oberfläche erzielt wird. Nach 5 - 6 Stunden ist es möglich, mit dem FDA Edelstahl Spachtel zu polieren, der sauber und ohne Fehler der Klinge sein muss. Der Glanzgrad hängt von dem Druck ab, der mit der Klinge auf der Oberfläche ausgeübt wird. Der personalisierte dekorative Effekt wird bestimmt durch die Menge des verwendeten Materials, die Größe, die Form und die Intensität des Spachtelauftrages. Bei diesem Finish kann FDA Cera mit der gewünschten Farbe wie folgt aufgetragen werden: Mindestens 48 Stunden nach dem Polieren der Oberfläche FDA Cera mit einem Schwamm auftragen (ca. ½ m² auf einmal auftragen) bis es vollständig absorbiert ist; weiterhin auf die gesamte Wand auftragen. Eine übermäßige Ansammlung von Wachs vermeiden. Nach 5 - 10 Minuten die gesamte Wand mit einem weichen, nicht abschleifenden, trockenen Tuch (Vliesstoff, Mikrofaser, Baumwolle oder Leinen) mit gutem Druck polieren.

Packungen:

Cera: 1,0 l

Abfallklasse:

Leere Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Resten: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.