

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-20-01-30-05

**Produkt:** ZERO Aqua Seidenglanzlack

**Hersteller:** ZERO-LACK GmbH & Co. KG  
Bleichstr. 57-58  
32545 Bad Oeynhausen

**Auftrag:** Bestimmung der Fleckenbeständigkeit gegenüber ausgewählten  
Desinfektionsmitteln gemäß EN 12720:2014

**Prüfbericht:** 2719404\_A1

**Prüfergebnisse:**

Ausgewählte Desinfektionsmittel	Konzentration in %	Einwirkzeit in min	Ergebnis der Fleckenbeständigkeit gemäß EN 12720:2014
terralin protect	0,5 / 2 / 2	60 / 15 / 240	4 / 4 / 4
perform	0,5 / 2 / 3	60 / 60 / 240	5 / 5 / 4
Korsolin FF	0,5 / 2 / 4	240 / 120 / 60	5 / 5 / 5
Dismozon plus	0,4 / 3,6 / 3,6	120 / 240 / 15	5 / 4 / 5
Microbat forte	0,5 / 2 / 3	60 / 120 / 240	4 / 4 / 4
Clorina	0,5 / 2,5 / 1	60 / 120 / 60	5 / 5 / 5
Neopresidan 135-1	1,5 / 1 / 4	60 / 30 / 120	4 / 4 / 3

Dresden, 30.01.2020



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter