



Select Gewebekleber

Branchegegevens	Select Gewebekleber
Soort materiaal	Watergedragen, pasteuze kunstharsdispersie lijm
Toepassingsgebied	Binnen. Voor het inbedden van ZERO Glasfasergewebe en Vlies, tot ca. 220 g/m ² oppervlaktegewicht
Controle	U
Tint	Doorzichtig
Bindmiddelbasis	Speciale kunstharsdispersie
Soort. gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm ³
Eigenschappen	Goede natte hechtcracht, gemakkelijke verwerking, milieuvriendelijk, vrij van schadelijke stoffen, oplosmiddelen en weekmakers. Algemeen bouwtechnisch testcertificaat voor bouwklasse DIN 4102-B1 conform het toepassingsgebied Toptex systeem.
Droogtijd	Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, bij + 20 °C en normale luchtvochtigheid
Verdunning	Water
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Materiaalverbruik	Ca. 250 - 500 g/m ² , afhankelijk van het weefsel Ca. 150 g/m ² , afhankelijk van het vlies
Opslagruimte	Koel en droog, echter vorstvrij
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water
Verpakking	12 kg ovaal kunststof emmer
Systeemopbouw	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Nieuw pleister fluateren en naspoelen. Zuigende ondergrond: Met ZERO Konzentrat F tot 1:4 met water verdund van een grondeerlaag voorzien. Normale ondergronden: Met ZERO Haftgrund WP of met andere geschikte ZERO grondverven een grondeerlaag aanbrengen. Indien een pleisterlaag aangebracht moet worden, dan ZERO Handspachtel gebruiken.



Verwerkingsmethode

Voor het lijmen van Toptex Glasfasergewebe en Vlies ZERO Select Gewebekleber gelijkmatig in 2 - 3 baanbreedtes, met een rol van kortharig lamsvacht op de ondergrond opzetten. Gebruik een voldoende hoeveelheid, afgestemd op het dessin. Daarnaast kunnen alle Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert en Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert met het behangapparaat worden verwerkt. Deze ZERO Select Gewebekleber ca. 10% verdunnen met water. Let bij het doortrekken van het Toptex Gewebe en Vlies op een gelijkmatig aanbrengen van de lijm zonder probleemplekken. Het met het behangapparaat gestijfde weefsel direct verwerken.

Opmerkingen

vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!