

Technisches Merkblatt

Deco Style Travertinlasur



Farben für Profis

Stand: 20.07.2017

| | |
|---|---|
| Marktbezeichnung | Deco Style Travertinlasur |
| Art des Werkstoffes | Silikatlasur für innen, lösemittelfrei |
| Anwendungsbereich | Lasur für Deco Style Travertin |
| Farbton | In drei Standard Travertinfarbtöne. Ca. E032, D034, E054 nach ZERO Fassaden-Collection bei zweimaligem Auftrag |
| Bindemittelbasis | Kaliwasserglas/Dispersion |
| Spez. Gewicht | 1,23 |
| Eigenschaften | Lasierend, Farbintensität je nach Auftragsmenge, Offenzeit ca. 10 Minuten. Ätzend - daher Glas und Keramikfliesen abdecken. Wasserabweisend durch Siliconzusatz |
| Kenndaten nach DIN EN 13 300 | Ergiebigkeit von ca. 180 ml/m ² bzw. 5,5 m ² /l; Glanzgrad: stumpfmatt; maximale Korngröße: fein (< 100 µm) |
| Verbrauch | Ca. 100 - 180 ml/m ² . Genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln |
| Trockenzeit | Trocken nach ca. 1 Stunde. Überstreichbar nach ca. 12 Stunden |
| Verdünnung | ZERO Deco Style Fixativ |
| Verarbeitungsart | Ovalbürste oder mit einem Schwamm |
| Verarbeitungstemperatur | Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund |
| Lagerung | Kühl, jedoch frostfrei |
| Reinigung der Werkzeuge | Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife |
| Verpackung | 1 l, 2,5 l |
| Systemaufbau | Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363 |
| Untergrundvorbereitung | Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige Untergründe entsprechend der Technik vorbereiten |
| EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt | Kategorie: IWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC |

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hautkontakt vermeiden, ggf. sofort mit viel Wasser abspülen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.