

Scheda tecnica



Farben für Profis

Sol-Silikat Konzentrat

Versione: 06.03.2017

Denominazione di mercato	Sol-Silikat Konzentrat	
Tipo di materiale	Fondo acquoso per supporti molto assorbenti e minerali	
Campo di applicazione	Per interni ed esterni su tutti i supporti minerali	
Colore	Trasparente	
Grado di brillantezza	Opaco	
Legante base	Vetro solubile potassico con additivi organici	
Proprietà	Consolidamento su supporto minerale e assorbente. Corrosivo, per cui coprire klinker, vetro e ceramica.	
Peso specifico	1,0 +/- 0,1	
Tempo di essiccazione	2 - 3 ore, può essere verniciata dopo circa 12 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria	
Diluizione	Acqua	
Tipo di Lavorazione	A pennello o a spruzzo	
Temperatura di applicazione	Minimo +8°C per aria e fondo	
Consumo di materiale	Circa 150 - 200 ml/m ² a seconda del supporto Per oggetti di notevoli dimensioni determinare il consumo applicando delle mani di prova	
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo	
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso	
Confezione	10 l	
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363	
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. Per favorire la presa, non ritoccare gli intonaci nuovi per 2 - 4 settimane (a seconda delle condizioni atmosferiche).	
Sistema di verniciatura	Supporti debolmente assorbenti:	Applicare una prima mano di ZERO Sol-Silikatfarbe mescolata con circa il 10% di ZERO Sol-Silikat Konzentrat. Mano intermedia e ultima mano con ZERO Sol-Silikatfarbe non diluita.
	Fondi altamente assorbenti:	Applicare una mano di fondo con ZERO Sol-Silikat Konzentrat mescolato con acqua in rapporto 1:1. Mano intermedia e ultima mano con ZERO Sol-Silikatfarbe non diluita.

Valori limite UE per il contenuto VOC Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene < 0,1 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.