Q4 MattFinish

Product omschrijving

Binnenmuurverf. Perfect voor gebruik waar een dofmat, zeer strak en glad oppervlak gewenst is. Indien aangebracht in dunne lagen, geschikt voor zowel akoestische systemen als projectoren / projectieoppervlakken. Met zeer hoog rendement, uitstekende dekkracht en hoge witheidsgraad - voor een mooi, egaal en streeploos eindresultaat.

Naleving/monitoring	
Soort materiaal	Speciale emulsieverf voor binnen
Kleur	Wit
Bindmiddel basis	Speciale kunstharsdispersiecombinatie
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,5 +/- 0,2 g/cm³
Kenmerken	Gebruiksklaar, zeer dekkend, eenvoudig aan te brengen, waterdamp doorlaatbaar, uitstekende vloei eigenschappen, milieuvriendelijk, reukarm, goed reinigbaar, zeer hoog rendement, ongevoelig voor vuil. Zeer eenvoudig bij te werken. 2 lagen op 1 dag mogelijk. Airless spuitbaar. Laag in verontreinigende stoffen, vrij van oplosmiddelen en weekmakers. Vrij van fogging-actieve stoffen
Rapport/goedkeuring	Emissiegetest bouwproduct volgens AgBB-schema. Veilig voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd of behandeld. Volgens het rapport is het bestand tegen waterige desinfectiemiddelen. Goedkeuring volgens de Richtlijn Maritieme Apparatuur 2014/90/EU. Classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie duurzaamheidsdatablad ZERO.

Karakteristieke gegevens volgens DIN EN 13 300

Natte slijtvastheid:	R-klasse 1
Contrastverhouding/dekking:	H_{10}-Klasse 1 met een verbruik van ca. 140 ml/m² of 7,1 m²/l
Glansgraad:	G4 dof mat
Max. korrelgrootte:	S1 fijn (< 100 µm)

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Geschikte kleurpasta	Kan worden aangekleurd volgens alle gangbare kleurcollecties met ZERO MiX in Base 1 tot een lichtreferentiewaarde van ca. 40. Bij het kleuren kan het voorkomen dat er kleine hoeveelheden conserveermiddelen aan de verf worden toegevoegd.
Droogtijd	Bij +23 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en ca. 50% relatieve luchtvochtigheid, oppervlak droog na 2 - 3 uur, overschilderbaar na 12 uur en mechanisch belastbaar na 6 dagen. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijden. Droging/eindhardheid na 28 dagen, volgens testcriteria volgens DIN EN 13 300.
Verdunning	Schoon water
Verwerking	Kwast, rol, spuit (geschikt voor airless)
Spuit applicatie	Airless + Aircoat Mondstukmaat inch: 0,021 - 0,026 Spuithoek: 40 - 80° Spuitdruk bar: ca.150 Verdunning: ca. 5 - 10%
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Opslag	Koel, maar vorstvrij. Sluit geopende containers goed af.
Schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik met water en zeep
Verpakking	Kunststof emmer van 2,5 liter, 5 liter, 12,5 liter
Systeem ondergrond	Bijzondere aandacht moet worden besteed aan: VOB, deel C, DIN 18363
Voorbereiding van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon en intact zijn. Nieuwe pleisterlagen fluateren en nawassen. Zuigende ondergronden en gipspleisters voorstrijken met ZERO Konzentrat F, tot 1:4 verdund met water. Indien reparatie van de ondergrond noodzakelijk is, gebruik dan ZERO Handspachtel. Intacte kalk- en cementpleisters voorstrijken met ZERO Acryl Tiefgrund.
Systeem opbouw	ZERO Q4 MattFinish, indien nodig 2x
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: aWb-30 g/l (2010), dit product bevat ≤ 1 g/l VOS
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Certificaat van EG-typeonderzoek (Module B) en conformiteitsverklaring (DoC) en, indien van toepassing, nummer van de Amerikaanse kustwacht. observeren.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Bij het over schilderen van verfcompatibele kitten, zoals acrylkit, kunnen er vanwege de hogere elasticiteit scheuren in het verfmateriaal ontstaan. Ook kan verkleuring van de coating optreden. In individuele gevallen moeten ter beoordeling eigen tests worden uitgevoerd.

Reparaties aan het gebied zijn afhankelijk van de woningsituatie min of meer merkbaar en volgens BFS-informatieblad nr. 25 onvermijdelijk.

Om een oppervlak te verkrijgen dat beter reinigbaar is, adviseren wij het gebruik van emulsieverven met een glanzend oppervlak.

Bij donkere kleuren kan mechanische belasting (krassen) tot lichte strepen leiden (het zogenaamde “schrijfeffect”).

Afwijkingen in de technische kenmerken zijn mogelijk als gevolg van kleuring.

Bij gebruik van minder dekkende kleuren zoals rood, oranje, geel etc. adviseren wij een basislak in een op elkaar afgestemde, volledig dekkende kleur. Bovendien kunnen er naast de standaardstructuur aanvullende lagen nodig zijn.

Bij intense en donkere kleuren kan tijdelijke pigmentafschuring op het coatingoppervlak optreden.

Bij het behandelen van poreuze akoestische systemen moet erop worden gelet dat de verftoepassing de poriënstructuur van het oppervlak niet afsluit. De ruimtes mogen alleen worden verneveld, d.m.v. spuittechniek. Het oppervlak van geperforeerde en gesleufde panelen mag niet worden bespoten.

Mag alleen gemengd worden met gelijksoortige materialen en de materialen vermeld in dit informatieblad.

Gebruik alleen kleuren uit één batch op aangrenzende oppervlakken. Controleer kleuren op kleurnauwkeurigheid vóór verwerking.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op de laatste beschikbare ervaringen. Bij herdruk worden deze teksten ongeldig. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrijgesteld van het op eigen verantwoordelijkheid testen van het product op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Vanaf: 17.12.2025

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de