

## Objekt Mattlatex

<b>Branchegegevens</b>	<b>Objekt Mattlatex</b>
<b>Soort materiaal</b>	Dispersieverf mat
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen, op alle voor dispersieverf geschikte, draagkrachtige ondergronden
<b>Tint</b>	Wit
<b>Bindmiddelbasis</b>	Kunstharsdispersie volgens DIN 55945 (polymeer-dispersie)
<b>Soort. gewicht</b>	Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Eigenschappen</b>	Goede dekking, lichte verwerking. Als objectverf voor schrobbare verflagen. Vrij van schadelijke stoffen, oplosmiddelen en weekmakers. Vrij van foggingactieve stoffen
<b>Kerngegevens volgens DIN EN 13 300</b>	Slijtvastheid nat: Klasse 2; contrastratio/dekvermogen: klasse 2 bij een verbruik van ongeveer 180 ml/m <sup>2</sup> resp. 5,5 m <sup>2</sup> /l; glansgraad: stompmat; maximale korrelgrootte: fijn (< 100 µm)
<b>Geschikte kleurpasta</b>	In handel verkrijgbare kleurpasta of fabriekskleur
<b>Droogtijd</b>	Bij + 23 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en ongeveer 50% relatieve luchtvochtigheid na 2- 3 uur droog, na 12 uur overschilderbaar en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijden. Doordroging/eindhardheid na 28 dagen, volgens de testcriteria van DIN EN 13 300.
<b>Verdunning</b>	Water
<b>Verwerkingsaad</b>	Rollen, kwasten, spuiten
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
<b>Opslagruimte</b>	Koel, echter vorstvrij. Aangebroken verpakking goed sluiten
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Direct na gebruik met water en zeep
<b>Verpakking</b>	12,5 l
<b>Systeemopbouw</b>	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363



## Objekt Mattlatex

### Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Nieuwe pleisterlaag fluateren en nawassen. Zuigende ondergronden en gipspleisters met ZERO Konzentrat F tot 1:4 met water verdund van een grondeerlaag voorzien.

Normale ondergronden: Met ZERO Grundierfarbe W of met andere geschikte ZERO grondverven een grondeerlaag aanbrengen. Indien een pleisterlaag aangebracht moet worden, dan ZERO Handspachtel gebruiken.

Systeemopbouw: Grondverf: Met ZERO Objekt Mattlatex  
Topcoat: Met ZERO Object Matte latex

### EU-grenswaarden voor het VOC-gehalte

Categorie: aWb-30 g/l (2010), dit product bevat  $\leq 0,1$  g/l VOC

### Opmerking

In moeilijke gevallen advies inwinnen. Raadpleeg EG-veiligheidsinformatieblad!