

FungiTop

Stand: 24.05.2023

Branche gegevens	FungiTop
Soort materiaal	Anti-schimmel-verf
Toepassingsgebied	Binnen, op alle voor dispersieverf geschikte, draagkrachtige ondergronden. Voor hoogwaardige, fungicide en bactericide verflagen in vochtige ruimtes.
Kleurtint	Wit, tint af fabriek
Bindmiddelbasis	Kunstharsdispersie (polymeer-dispersie)
Soort. gewicht	Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm ³
Eigenschappen	<p>Goed dekkend, gemakkelijke verwerking, hoog witgehalte, damp diffusie open, schimmelwerend, oplosmiddelvrij, vrij van foggingactieve stoffen.</p> <p>Op emissie getest bouwproduct conform AgBB-schema 2015 en 2018. Veilig te gebruiken in ruimten, waar levensmiddelen geproduceerd resp. behandeld worden.</p>
Kerngegevens volgens DIN EN 13 300	Slijtvastheid nat: Klasse 3; contrastratio/dekvermogen: klasse 1 bij een verbruik van ongeveer 150 ml/m ² resp. 6,7 m ² /l; glansgraad: mat; maximale korrelgrootte: fijn (< 100 µm)
Geschikte kleurpasta	In de handel te verkrijgen kleurpasta
Droogtijd	Bij + 23 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en ongeveer 50% relatieve luchtvochtigheid na 2- 3 uur droog, na 12 uur overschilderbaar en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijden. Doordroging/eindhardheid na 28 dagen, volgens de testcriteria van DIN EN 13 300.
Verdunning	Water
Verwerkingsaad	Kwasten, rollen, spuiten
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Opslagruimte	Koel, echter vorstvrij
Reiniging van het gereedschap	Direct na gebruik met water en zeep
Verpakking	12,5 l ovale kunststof emmer
Systeemopbouw	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363

FungiTop

Stand: 24.05.2023

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Besmet oppervlak insmeren met ZERO Fungi Ex, 's nachts laten inwerken en wassen. Nieuwe pleisterlaag fluateren en nawassen. Zuigende ondergronden met ZERO Konzentrat F tot 1:4 met water verdund, gipspleisters met grondeerlaag WP van een grondeerlaag voorzien. Indien een pleisterlaag aangebracht moet worden, dan ZERO Handspachtel gebruiken. Intacte kalk- en cementpleister gronden met ZERO Grundierfarbe W gronderen of geschikte overige ZERO grondverven.

Systeem opbouw

ZERO FungiTop, ten minste 2 x opzetten

EU-grenswaarden voor het VOC-gehalte

Categorie: aWb-30 g/l (2010), dit product bevat ≤ 1 g/l VOC

Tabel voor spuitlaag

	Nozzle grootte		Spuihoek	Druk/bar	Verdunning	Viscositeit	Kruislings aanbrengen
	Inch	mm					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	ca. 150	ca. 5-10%		

Opmerkingen

In moeilijke gevallen advies inwinnen. Raadpleeg EG-veiligheidsinformatieblad!

Bij een verflaag met overschilderbare sealants, bijv. acrylaatkit, kunnen vanwege de grotere elasticiteit scheuren in het verf materiaal voorkomen. Er kunnen verkleuringen in de verflaag ontstaan. In individuele gevallen moeten zelf testen worden uitgevoerd ter beoordeling.

Bijgewerkte plekken in het oppervlak zijn afhankelijk van de objectsituatie meer of minder zichtbaar en zijn conform BFS merkblad nr. 25 onvermijdelijk.

Bij donkere tinten kan een mechanische belasting (krassen) tot lichte strepen (het zogenaamde "schrijfeffect") leiden.