

## Wandfarbe Schwarz

Versione: 22.01.2021

<b>Denominazione di mercato</b>	<b>Wandfarbe Schwarz</b>
<b>Tipo di materiale</b>	Pittura a dispersione
<b>Campo di applicazione</b>	Per interni. Pittura per controsoffitti Colore dell'oggetto
<b>Colore</b>	Nero
<b>Grado di brillantezza</b>	Opaco
<b>Legante base</b>	Dispersione di resina sintetica (dispersione acquosa polimerica)
<b>Peso specifico</b>	Ca. 1,68 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Proprietà</b>	Ottimo potere coprente, lavorazione semplice, diffusibile
<b>Dati identificativi in base alla norma DIN EN 13 300</b>	Resistenza allo sfregamento a umido: classe 3; rapporto di contrasto/potere coprente: classe 1 con un rendimento di 150 ml/m <sup>2</sup> o circa 6,7 m <sup>2</sup> /l; grado di lucentezza: opaco; granulometria massima: fine (<100 µm)
<b>Tinta base adatta</b>	-
<b>Tempo di essiccazione</b>	Ad una temperatura dell'aria e del supporto di 23 °C e ca. 50% di umidità relativa, asciutto superficialmente dopo 23 ore, pitturabile con una seconda mano dopo 12 ore e sollecitabile meccanicamente dopo 6 giorni. Un'umidità dell'aria elevata e/o temperature basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa/Durezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di controllo secondo DIN EN 13 300.
<b>Diluizione</b>	Acqua
<b>Tipo di applicazione</b>	A pennello, a rullo e a spruzzo (applicabile con airless)
<b>Temperatura di applicazione</b>	Minimo 5°C per aria e fondo
<b>Stoccaggio</b>	In luogo fresco, però protetto dal gelo
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
<b>Confezione</b>	Secchio ovale di plastica da 12,5 l
<b>Struttura del sistema</b>	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18368
<b>Preparazione del fondo</b>	<p>Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatere e lavare gli intonaci nuovi. Masticare i fondi assorbenti e gli intonaci di gesso con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4.</p> <p>Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Applicare una mano di fondo sugli intonaci di calce e di cemento intatti con ZERO Grundierfarbe W.</p>



Farben für Profis

## Scheda tecnica

# Wandfarbe Schwarz

Versione: 22.01.2021

**Sistema di verniciatura** Applicare ZERO Wandfarbe Schwarz, se necessario 2 volte.

**Valori limite UE per il contenuto VOC** Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene  $\leq 30$  g/l VOC

### Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione/bar	Diluizione
	Inch	mm			
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	ca. 150	ca. 5-10%

### Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

L'elevata elasticità dei materiali sigillanti per superfici verniciabili utilizzati per il rivestimento (ad es. sigillanti acrilici) può provocare l'insorgere di crepe sulla pittura. Inoltre, è possibile che il rivestimento riporti degli scolorimenti. A seconda dei casi è necessario condurre delle prove proprie ai fini di valutazione.

Migliorie superficiali sono più o meno visibili a seconda dello stato dell'oggetto e non possono essere evitate come indicato nel memorandum BFS n. 25.

Per ottenere una superficie con elevata capacità di pulitura, raccomandiamo l'uso di colori a dispersione con superficie lucida.

Nel caso di colori scuri una sollecitazione meccanica (graffi) può causare striscie chiare (il cosiddetto effetto di "scrivenza").