


# Scheda tecnica

## Renovierputz 150



Farben für Profis

Versione: 25.08.2020

<b>Denominazione di mercato</b>	<b>Renovierputz 150</b>
<b>Tipo di materiale</b>	Stucco minerale
<b>Campo di applicazione</b>	Per il riempimento di danni all'intonaco. Come stucco frattazzabile per superfici interne ed esterne. Per l'applicazione di reti di armatura su intonaci fessurati. Non utilizzabile come malta di armatura su sistemi WDV. Omologazione secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU.
<b>Conformità/controllo</b>	CE 
<b>Colore</b>	bianco-beige
<b>Legante base</b>	Malta del gruppo P II trattata con resina sintetica minerale secondo DIN 18550 o malta normale GP secondo EN 998-1, fibrorinforzata
<b>Proprietà</b>	Indurisce senza ritirarsi o creare fessure, ottima aderenza, buona solubilità, idrorepellente, di facile applicazione.  Valore s <sub>d</sub> : circa 0,1 mm con spessore dello strato applicato di 4-5 mm  Valore w: $\leq 0,5 \text{ kg (m}^2 \times \text{h}^{05})$
<b>Tempo di essiccazione</b>	Circa 2 - 4 giorni a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. Possibile applicazione di vernici colorate dopo circa 6 - 8 giorni.
<b>Diluizione</b>	Acqua pulita
<b>Tipo di lavorazione</b>	Mescolare con circa 8 litri d'acqua (sacco da 25 kg). Lasciare riposare circa 8 - 12 minuti, quindi rimestare brevemente. Applicare con una cazzuola o spruzzatori; frattazzabile
<b>Temperatura di applicazione</b>	Minimo 5°C per aria e fondo
<b>Consumo di materiale</b>	Fino a 4 kg/m <sup>2</sup> a seconda dei danni presenti sull'intonaco e del fondo.
<b>Stoccaggio</b>	In luogo asciutto
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua subito dopo l'uso
<b>Confezione</b>	Sacco da 25 kg
<b>Preparazione e finitura del supporto</b>	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
<b>Preparazione del fondo</b>	Supporti adatti: Tutti i supporti minerali puliti e compatti, tutte le superfici ricoperte da idropitture compatte, tutti gli intonaci in resina sintetica.

Pagina 1 di 2

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.



# Renovierputz 150

Versione: 25.08.2020

**Avvertenza di lavorazione** Prima del ciclo di applicazione è necessario che i nuovi intonaci trattati con ZERO Renovierputz 150 siano ben induriti e asciutti e in seguito fluatati e lavati a fondo. È possibile applicare il prodotto su grosse superfici con o senza un'impregnazione della rete. Stabilizzare i fondi vecchi o gli intonaci sabbiosi o assorbenti in opera esterna con 1 eventuale mano di ZERO Tiefengrund Ti 77. Proteggere la malta appena applicata contro un indurimento troppo rapido, soprattutto contro vento, pioggia battente e radiazioni solari intense. Non mescolare con altri prodotti.

### Nota

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!



Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la dichiarazione di conformità (DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.