Multicolor Finish SLF

Anwendungsbereich
Innen. Als transparenter Überzug für die Multicolor Floc Beschichtung geeignet.

Konformität/Überwachung	CE
Art des Werkstoffes	Transparenter Überzugslack
Farbton	Transparent
Bindemittelbasis	100 % Reinacrylat
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³
Eigenschaften	Scheuerbeständiger, seidenmatter, transparenter Schutzlack. Geruchsarm eingestellt. Schadstoffarm, lösemittel- und weichmacherfrei
Gutachten/Zulassung	Desinfektionsmittelbeständig. Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Kenndaten nach DIN EN 13 300	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Verbrauch: ca. 150 ml/m² Glanzgrad: mittlerer Glanz Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)
Geeignete Abtönpaste	Nicht tönbar
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 30 Minuten oberflächentrocken, nach 4 - 6 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Sauberes Wasser, falls erforderlich

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Verabeitungsart	Streichen, rollen, spritzen
Spritzauftrag	Airless Düsengröße Inch: 0,018 - 0,026 Düsengröße mm: 0,46 - 0,66 Spritzwinkel: 40- 80° Spritzdruck: ca. 150
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 150 ml/m², je nach Untergrund
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	5 l, 12,5 l Kunstoffgebinde
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.
Anstrichaufbau	1 x satt auf die mit ZERO Multicolor Floc Chips beschichteten Wandflächen aufbringen. Überschüssiges Material abbürsten.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: aWb-30 g/L (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 12.12.2025

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de