Multicolor Floc Chips

Product omschrijving

Voor gebruik binnenshuis. Geschikt als decoratieve wandbekleding in trappenhuizen, dokterspraktijken, kantoren, enz.



Naleving/Monitoring	CE
Soort materiaal	Veelkleurig mengsel van gekleurde vlokken met een deeltjesgrootte van 1,0 - 2,8 mm
Kleur	36 moderne kleurencombinaties
Kenmerken	Breed scala aan kleuren, lichtecht. Bevat geen zware metalen. Bestand tegen verzeping.
Mengen	Mengbaar met elkaar en met toevoeging van mica-deeltjes
Droogtijd	Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50%, na Oppervlaktedroog in 6-8 uur, bewerkbaar na 24 uur en mechanisch belastbaar na 6 dagen. Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Volledige droging/eindharding na 28 dagen volgens de testcriteria van DIN EN 13300.
Verdunning	Klaar voor gebruik
Verwerkingstemperatuur	Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond
Materiaalverbruik	Ongeveer 250 - 300 g/m²
Opslag	Koel, maar vorstvrij.
Schoonmaken van het gereedschap	Blaas het Floc-pistool droog en borstel het gereedschap schoon.
Verpakking	5 kg kartonnen doos
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363
Voorbereiding van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon en dragend zijn. Bescherm kritische ondergronden tegen het doorsijpelen van inhoudstoffen met ZERO Intermatt Optima.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Verfstructuur	Blaas de ZERO Multicolor Floc Chips in de natte ZERO Multicolor Floc basislaag met behulp van het Multicolor Floc trechterpistool onder een druk van ongeveer 2 bar.
Accessoires	Spuitpistool Multicolor Floc Speciaal pistool voor het inblazen van de meerkleurige vlokken.
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op de laatste beschikbare ervaringen. Bij herdruk worden deze teksten ongeldig. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrijgesteld van het op eigen verantwoordelijkheid testen van het product op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Vanaf: 07.08.2025

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de