

FuboTec Chips

Branchegegevens	FuboTec Chips
Soort materiaal	Gekleurde chips van polyvinylacetaat
Toepassingsgebied	Voor de decoratieve oppervlakte-uitstraling van ZERO FuboTec vloercoatings
Tint	Wit 101 Zwart 102 Grijs 103 (ca. RAL 7040) Groen 104 (ca. RAL 6010) Blauw 105 (ca. RAL 5017) Geel 106 (ca. RAL 1023) Rood 107 (ca. RAL 3022)
Eigenschappen	Lichtechte chips individueel onderling mengbaar. 1:1-mixen succesvol getest
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Materiaalverbruik	Ca. 30 - 50 g/m ² met open decor
Opslagruimte	Koel, echter vorstvrij
Verpakking	1 kg, 5 kg
Systeemopbouw	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363
Systeemopbouw	ZERO FuboTec Chips gelijkmatig in de nog verse vloercoating ZERO FuboTec POX of ZERO FuboTec PUR strooien, zodat een gelijkmatig, open decor ontstaat. De chips niet direct in de coating werpen, maar omhoog werpen en van boven in de coating laten vallen. Na droging losse chips wegvegen en met ZERO Aqua PUR-Lack HG/SG kleurloos voor FuboTec POX of ZERO Acryl parketlak voor FuboTec PUR 2 x verzegelen. Voor een verbeterde antislip werking volgens BRG 181, ZERO FuboTec Grip bijmengen in de topcoat

Opmerkingen

vraag in moeilijke gevallen om advies. Let op veiligheidsinformatieblad.

Raadpleeg de betreffende technische merkbladen.

Dit technisch merkblad bevat de nieuwste informatie en steunt op onze ervaring. Bij elke nieuwe editie worden deze teksten ongeldig. De inhoud doet geen contractuele relatie ontstaan. De verwerker/koper wordt niet vrijgesteld van de verplichting om op eigen verantwoordelijkheid te controleren of het product geschikt is voor de voorziene toepassing. Bovendien gelden onze termen en voorwaarden.