

Acryl Tiefgrund

Branchegegevens	Acryl Tiefgrund
Soort materiaal	Watergedragen grondverf, klaar voor verwerking, oplosmiddelvrij
Toepassingsgebied	Buiten en binnen
Tint	Droogt transparant op
Bindmiddelbasis	Fijndisperse kunstharsdispersie
Soort. gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm ³
Eigenschappen	De ondergrond verstevigend en het absorptievermogen regulerend. Op emissie getest bouwproduct conform AgBB-schema 2015 en 2018. Zonder problemen te gebruiken in ruimten, waar levensmiddelen geproduceerd resp. behandeld worden
Droogtijd	Ca. 2 - 3 uur, overschilderbaar na circa 4 - 5 uur, afhankelijk van temperatuur en weersomstandigheden
Verdunning	Indien nodig met schoon water
Verwerkingsaad	Kwasten, spuiten
Verwerkingstemperatuur	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
Materiaalverbruik	Ca. 200 - 500 ml/m ² . Het precieze verbruik, in het bijzonder bij grote objecten, moet op een proefvlak worden bepaald.
Opslagruimte	Koel, echter vorstvrij
Reiniging van het gereedschap	Direct na gebruik met water
Verpakking	1 l, 5 l, 10 l
Systeemopbouw	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363
Vorbereiding van de ondergrond	<p>De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. Niet goed hechtende oude verlagen moeten volledig verwijderd worden. De ondergrond moet worden voorbereid volgens de richtlijnen voor dispersieverflagen.</p> <p>Geschikte ondergronden: Buiten en binnen, alle zuigende minerale ondergronden</p>
Verwerkingsmethode	ZERO Acryl Tiefgrund dient om het absorptievermogen van de ondergrond weg te nemen en deze te consolideren. Filmvorming op de grondverf moet worden voorkomen (de grondverf mag niet glanzend blijven staan).
EU-grenswaarden voor het VOC-gehalte	Categorie: hWb-30 g/l (2010), dit product bevat ≤ 1 g/l VOC

Opmerking

Vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!

Dit technisch merkblad bevat de nieuwste informatie en steunt op onze ervaring. Bij elke nieuwe editie worden deze teksten ongeldig. De inhoud doet geen contractuele relatie ontstaan. De verwerker/koper wordt niet vrijgesteld van de verplichting om op eigen verantwoordelijkheid te controleren of het product geschikt is voor de voorziene toepassing. Bovendien gelden onze termen en voorwaarden.